

## JOTUN Odel

### Produktbeskrivelse

#### Type

Værbestandig oljedekkbeis for beskyttelse av utvendig treverk.

#### Egenskaper og fordeler

Er godt egnet for påføring med høytrykksprøyte. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. **JOTUN Odel** leveres kun i ferdige farger.

#### Bruksområde

For utvendig treverk.

#### Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

#### Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt. Fraktes og lagres stående.

#### Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Vedlikehold

#### Renhold

Nymalte flater skal ikke vaskes før det er gått 3 - 4 uker (herdetid for produktet).

#### Vask av behandlede flater

Anbefalt vaskemiddel er **JOTUN 2-i-1 Husvask og soppfjerner**. pH verdien i vaskemidlet må ikke overstige pH 9. Les bruksanvisningen for vaskemidlet. **JOTUN 2-i-1 Husvask og soppfjerner** anbefales brukt årlig. Overflater med svertesopp og alger vaskes med **JOTUN 2-i-1 Husvask og soppfjerner**, og børstes med Jordans vaskebørste. Overflater som er meget skitne av forurensning og svertesopp vaskes med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask og soppfjerner**.

#### Vedlikeholdsintervall

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger.

## Reparasjon av skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at de er av samme type som tidligere anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved overmaling benyttes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad. Førstehjelpstiltak, se punkt 4. Håndtering og oppbevaring, se punkt 7. Transportinformasjon, se punkt 14. Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l. Produktet inneholder maks 400 g/l VOC.

## Forskjellig

**Produktkode:** 11320

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:  
42563220, 42563265, 42563254, 42562834, 42563273

### Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
Postboks 2021, 3202 Sandefjord  
Tlf.: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

**Behandlet flate/type underlag**

**Malt i farge**

**Fargenavn**

**NCS-kode**

**Produksjonsnummer**

**Malerarbeidet er utført av**

**Dato**

**Underskrift**