

JOTAPROFF PVA 07

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar dispersionsmaling uden opløsningsmidler til indendørs brug i tørre rum.

Anvendelsesområde

Mellem- og topstrøg på vægge af puds, beton, spartel, bygningsplader, glasvæv/-filt, papir m.m. i tørre rum. **JOTAPROFF PVA 07** kan benyttes som grunding på umalede bygningsplader og sandspartel.



23°C-50% R.H. 23°C-50% R.H.



Overmalbar
Overmålningsbar
Dry to recoat

Min. air and
surface temp.

Vann/JOTUN Penselrens

Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer

Se teknisk datablad for produktet.

Vedligeholdelse

Rengøring

Nymalede underlag må ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på rengøringsmidlet ikke overstige pH 9.

Anbefalet rengøringsmiddel

JOTUN Specialvask Før Maling anbefales.

Rengøring af behandlede underlag

Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være $< +40^{\circ}\text{C}$.

Vedligeholdelsesinterval

Interval for vedligeholdelse påvirkes af lokale klimaforhold, og genbehandling udføres efter behov.

Reparation af skade

Skader eller reparationer udbedres med samme produkt, som blev anvendt, da malerarbejdet blev udført. Ved brug af andre produkter, skal det dokumenteres, at de er af samme type, som tidligere er blevet anvendt. Udbedring af skader skal udføres således, at det ikke afviger fra nuværende behandling. Se projektskema for produkter, som er anvendt ved klargøring og forarbejde. Ved overmaling anvendes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.
Et tonet produkts kvalitet reduceres ved lagring i mere end 1 år.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillere kravene til miljømærket Svanen.

Green Building Standard

Det deklarerede produkt lever op til følgende krav:

- Emissionskravene til M1: Classification of Indoor Environment 2008 (LCI 05-10440, 2014)
- Svanemærket (2096 0002)
- Kriterier for egenskaber i BASTA (2016:A1)
- Accepteret iht. Byggarubedömningens Bedömningskriterier 4.0 (2016)
- Klasse B iht. Bedömningskriterier 6.0 for SundaHus (2013)

BREEAM® NOR (2016)

Hea 02: VOC-indhold for "Indendørs matte vægge og lofter" (30 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) og emissionskrav (ISO 16000-9/10).

Mat 01: Produktspecifik Type III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804).

Mat 01: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

BREEAM® NOR (2012)

Hea 9: VOC-indhold for "Indendørs matte vægge og lofter" (30 g/l) (EU Direktiv 2004/42/CE) og emissionskrav (ISO 16000-9/10).

Mat 1.3: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804).

Mat 1.5: Dette Sikkerhedsdatablad bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.
EPD'erne er tilgængelige på www.epd-norge.no

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

Produktregistreringsnummer: 4227609

00-1 1993

VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.

**Behandlet underlag/
underlagets art**

Malet i farve

Farvenavn

NCS-kode

Produktionsnr.

Malerarbejdet er udført af

Dato

Underskrift