

BUTINOX Futura Dörr och Fönsterfärg

BUTINOX Futura Dør og Vindu Maling

Produktbeskrivning

Typ

Högteknologisk produkt som har mycket god glans och kulörstabilitet och minskar risken för beväxning av svartmögel.

Egenskaper och fördelar

BUTINOX Futura Dörr och Fönsterfärg ger en elegant och halvblank finish. Specialfärgen ger husets detaljer ett extra robust och hållbart skydd.

Användningsområde

Används i system med **VISIR Oljegrunning pigmentert**. Speciellt lämplig för hyvlat trä t ex. fönster, dörrar, garageportar, staket, trädgårdsmöbler osv. Används på nytt trä, tidigare laserat, täcklaserat eller täckfärgsmålrat trä, även tryckimpregnerat.

Även lämplig för hängrännor, beslag av plast och metall som vanligtvis används på byggkonstruktioner. Bar metall grundas först med **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg**.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Rengöring

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten).

Rekommenderat tvättmedel

Rekommenderat tvättmedel: **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** (följ bruksanvisningen). Läs bruksanvisningen för tvättmedlet innan användning.

Tvättning av behandlade ytor

JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion (spädd med vatten 1:15) rekommenderas som årlig underhållstvätt.

Ytor med alg- och mögelbeväxning tvättas med **JOTUN 2-i-1 Husvask och mögeldesinfektion** spädd 1:10 med vatten och bearbetas med tvättborste.

Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av det lokala klimatet och ommålning skall därför utföras vid behov. Vid övermålning används samma produkt. Kontakta er färghandel/målerifirma.

Tvätta med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** spädd 1:10 innan ommålning. **JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** är ett starkt tvättmedel som kan orsaka fläckar eller etsa fönsterglas och aluminiumdetaljer. Följ bruksanvisningar.

Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Vid användning av andra produkter skall det dokumenteras att dessa är av samma typ som tidigare använda produkter. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från befintligt underlag. Se projektschema för produkter som använts vid förberedelser och förarbete.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 130 g/l. Produkten innehåller max 80 g/l VOC.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.

Behandlade ytor/typ underlag

För in relevant produktinformation

Glans

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Arbetet är utfört av

Datum

Underskrift