

JOTUN DryTech Murmaling

Produktbeskrivelse

Type

Diffusjonsåpen og vannavvisende silikonemulsjonsmaling for utendørs bruk.



Egenskaper og fordeler

Holder all mur pen lengst. Motvirker flassing. Skittavvisende. 2i1 unik teknologi - både diffusjonsåpen og vannavvisende.

JOTUN DryTech Murmaling er i klasse for høy diffusjonsåpenhet iht. EN ISO 7783-2/DIN 52615 ($S_d < 0,14$ m) og i klasse for lav vannabsorpsjon iht. EN ISO 1062-3 ($W_{24} < 0,1$ kg/m²h^{0,5}).

Bruk av lysekte, mineralske pigmenter og fyllstoffer gir meget god værbestandighet. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp.

Bruksområde

Til alle typer mur, grunnmur, betong, både ubehandlet og tidligere malt.



Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

Vedlikehold

Renhold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet).

Anbefalt vaskemiddel

Anbefalt vaskemiddel er **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner**.

Ved bruk av andre vaskemidler må pH-verdien i vaskemidlet ikke overstige pH 9. Les bruksanvisningen for vaskemidlet.

Vask av behandlede flater

JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner anbefales brukt etter behov.

Overflater som er skitne av forurensning og svertesopp vaskes med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner**, og bearbeides med Jordans vaskeborste.

Vedlikeholdsintervall

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger.

Reparasjon av skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført.

Pussarbeider utføres i henhold til gjeldende standarder.

Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at de er av samme type som tidligere anvendt.

Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid.

Ved overmaling benyttes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l. Produktet inneholder maks 40 g/l VOC.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

54415317, 54415321, 54415336, 54415461, 54415476, 54415442, 54415457, 54415404, 54415412, 54415423, 54415438, 54415340, 54415355, 54415366, 54415374, 54415385, 54415393

NOBB modul nummer

42137386

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

Behandlet flate/type underlag

Malt i farge

Fargenavn

NCS-kode

Produksjonsnummer

Malerarbeidet er utført av

Dato

Underskrift