

JOTUN Silikat Murfärg

JOTUN Silikat Murmaling

Produktbeskrivning

Typ

En-komponent silikatfärg enligt DIN 18363, 2.4.1, baserad på oorganiska, ljusäkta pigment och fyllnadsmedel. Förbinder sig kemiskt med mineraliska underlag och följer putsens rörelser vid växlande temperatur.



Egenskaper och fördelar

Speciellt lämplig för kalkhaltig puts. Mycket diffusionsöppen. Mycket väderbeständig. Långa underhållsintervaller.

Användningsområde

Utvändiga och invändiga mineraliska underlag som fasader samt andra ytor av ny eller rengjord puts, sugande natursten, gasbetong, kalksten osv. Obehandlat tegel skall putsas innan målning. Putsarbete skall utföras enligt gällande standard.



Alkaliefast pensel/roll



Vann/
JOTUN Penselrens

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Underhåll

Rengöring

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten).

Tvättning av behandlade ytor

Rekommenderat tvättmedel är **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion**. Vid tvättning av ytan skall tvättmedlets pH-värde inte överstiga pH 9. Läs bruksanvisningen för tvättmedlet innan användning. **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** rekommenderas för användning vid behov. Ytor med alg- och mögelbeväxning tvättas med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** och bearbetas med tvättborste. Ytor som är mycket smutsiga på grund av föroreningar och beväxning av svartmögel tvättas med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** spädd 1:10.

Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av det lokala klimatet och ommålning skall därför utföras vid behov. Produkten bryts ned på naturlig väg på grund av yttre påverkan.

Lagning av skada

JOTUN Silikat Murmaling

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Vid användning av andra produkter skall det dokumenteras att dessa är av samma typ som tidigare använda produkter. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från befintligt underlag. Se projektschema för produkter som använts vid förberedelser och förarbete. Vid övermålning används samma produkt. Kontakta er färghandel/målerifirma.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Observera att emballaget måste vara tomt och torrt.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/c): 40 g/l. Produkten innehåller max 40 g/l VOC.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor/typ underlag

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift