

## JOTUN Industri Treolje

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vannfortynnbar olje.



#### Egenskaper og fordeler

Har meget god penetrerende evne og gir god beskyttelse mot lysnedbrytning og soppangrep. Produktet har god vannavvisende effekt. Inneholder pigmenter og lysfilter som beskytter treverket mot lysnedbrytning. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp.

**JOTUN Industri Treolje** gir et transparent naturlig utseende. Over tid vil produktet slites bort og underlaget vil få et naturlig grånet utseende. Dersom man ønsker å opprettholde et farget utseende, må fasaden males eller beises.

### Behandling etter montering for impregnert kledning forbehandlet med 1 strøk JOTUN Industri Treolje

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Umiddelbart:	Løse trefibre fjernes. Kuttflater, endeved, skruer- /spikerhull og skader grunnes med <b>TREBITT Terrassebeis</b> 3-4 strøk vått-i-vått. Vær oppmerksom på at fargen blir mørkere for hvert strøk som påføres. <b>TREBITT Terrassebeis</b> leveres i samme farger som <b>JOTUN Industri Treolje</b> . Velg farge fra <b>TREBITT Terrassebeis</b> Fargekart eller få fargekode fra kledningsprodusenten.
Tidligst 12 mnd etter montering:	Viderebehandling med maling eller beis må ikke gjennomføres før tidligst 12 mnd etter at kledningen ble montert.

#### Senere vedlikehold

**JOTUN Industri Treolje** vedlikeholdes etter behov og ønske om utseende. **JOTUN Industri Treolje** vil i en periode gi beskyttelse mot vanninntrenging selv om fargen er slitt bort. Avhengig av lokale klimatiske forhold, vil **JOTUN Industri Treolje** etter 3-5 år ikke lengre gi beskyttelse for treverket og treverket vil få et naturlig værslitt utseende. For fortsatt god beskyttelse og et pent utseende anbefales maling eller beis etter ønske.

Kledning behandlet med JOTUN Industri Treolje	Behandling
Transparent viderebehandling med beis:	Kledningen vaskes med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner</b> . Løse trefibre og værslitt tre stålborstes til friskt treverk. Bart treverk beises med <b>TREBITT Oljebeis</b> , før hele kledningen gis 1 eller 2 strøk med <b>TREBITT Oljebeis</b> . Fargen vil kunne bli mer dekkende for hvert strøk som påføres. Prøveoppstrøk anbefales.
Dekkende viderebehandling med maling eller dekkbeis:	Kledningen vaskes med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner</b> . Løse trefibre og værslitt tre stålborstes til friskt treverk. Bart treverk grunnes med <b>VISIR Oljegrunding</b> , før hele kledningen gis 2 strøk med <b>DRYGOLIN Ultimat</b> eller <b>OPTIMAL</b> .

### Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad / emballasje for anbefalte produkter når det gjelder bruksanvisning, tørketider, spreedevne (forbruk) og filmtykkelse etc.

### Miljømerking

### Green Building-standarder

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) for dette produktet.

Se vår hjemmeside [www.jotun.com](http://www.jotun.com) for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.

Det deklarererte produktet tilfredsstiller følgende krav:

- Egenskapskriterier i BETA (2018:A2)

BREEAM® NOR (2016)

Mat 01: Produktspesifikk Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavia.

Mat 01: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske A20-listen.

BREEAM® NOR (2012)

Mat 1.3: Produktspesifikk type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavia.

Mat 1.5: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske A20-listen.

Flere sertifikater og godkjenninger kan være tilgjengelige på forespørsel.

---

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet inneholder maks 10 g/l VOC.

---

## Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Tel: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

---

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) for dette produktet.

Se vår hjemmeside [www.jotun.com](http://www.jotun.com) for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.

## Behandlet flate/type underlag

**Malt i farge**

**Fargenavn**

**NCS-kode**

**Produksjonsnummer**

**Malerarbeidet er utført av**

**Dato**

**Underskrift**

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) for dette produktet.

Se vår hjemmeside [www.jotun.com](http://www.jotun.com) for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.

## **Forvaltning, drift og vedlikehold**

### **JOTUN Industri Treolje**

