

## TRESTJERNER Gulvmaling Premium

### Produktbeskrivelse

#### Type

Gulvmaling af høj kvalitet med polyurethan, vandfortyndbar.



#### Egenskaber og fordele

Gulvmalingen har meget god vandfasthed og er bedst-i-test mht. modstand mod ridser og slidstyrke (se testrapporten på [trestjerner.no](http://trestjerner.no)). Produktet er lugtsvagt, tørrer hurtigt og er nemt at påføre. Produktet flyder godt sammen og har god vedhæftning på de fleste underlag. Produktet har et dækkende og silkemat udtryk med en ensartet overflade, som er nem at renholde og ser eksklusiv ud. Produktet kan tones i alle farver.

#### Anvendelsesområde

Gulve og trapper indendørs i massivt træ, parket, laminat, linoleum, vinyl samt tørt beton og klinker/fliser. Til nye, ubehandlede, nedslebne eller tidligere behandlede underlag. Må ikke anvendes på nystøbt beton og/eller på fugtige underlag.

På nystøbte gulve og på belastede gulvflader som fx lager- og industrigulve samt garager, anvendes **TRESTJERNER Sigural Epoxygulvmaling**.

### Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer

Se teknisk datablad for produktet.

## Vedligeholdelse

#### Rengøring

Anvend så tør rengøring som muligt. Til daglig rengøring brug støvsuger eller tør over med en tør moppe. Ved rengøring med vand, brug små vandmængder og rengøringsmidler, hvor pH-værdien ikke overstiger en pH på 9. Rengøringsvandets temperatur skal være lavere end 40°C. Nymalede underlag skal ikke rengøres de første 2 uger (produktets hærdetid).

Det anbefales at lægge måtter ved entré og indgangsområder, som kan absorbere vand og sand. Møbler bør altid beskyttes med filtknopper under benene for at skåne gulvet mest muligt mod ridser.

#### Rengøring af behandlede underlag

Rengøring udføres så det ikke giver glansskjold. Brug en let fugtet klud eller moppe. Hvis der spildes vand, skal det omgående fjernes. Brug af rengøringsmiddel m/slibemiddel skader overfladen. Produktets levetid reduceres ved stor belastning med rengøringsmidler.

#### Vedligeholdelsesinterval

Intervallet for vedligeholdelse bliver påvirket af mekaniske forhold, og genbehandling skal derfor gøres efter behov.

#### Reparation af skade

Skader eller reparationer udbedres med samme produkt, som blev anvendt, da arbejdet blev udført.

Udbedring af skader skal udføres således, at det ikke afviger fra nuværende behandling.

Se projektskema for produkter, der anvendes ved forberedelser og forarbejde.

Ved overmaling anvendes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

### Opbevaring

Tåler ikke frost. Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

### Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser. Tom og tør emballage affaldshåndteres iht. lokale forskrifter i kommunen. Skal være tomt og tørt



### Miljømærkning

**BREEAM<sup>®</sup> NOR** Produktet er testet efter tre dage (RISE) i henhold til de testkrav, der er fastsat af BREEAM<sup>®</sup> NOR.

### Green Building Standard

Det deklarerede produkt bidrager til Green Building Standard-kreditter ved at opfylde følgende specifikke krav:

Kriterier for egenskaber i BASTA (2022:A1)  
Undgå i henhold til Byggvarubedömningens Bedömningskriterier 7.1 (2022).

BREEAM-NOR v6.0 (2022)/BREEAM<sup>®</sup> International (2016)  
- Hea 02: VOC exemplary emission (ISO 1600-9:2006) and the VOC content for One-pack performance coatings (100 g/l).  
- Mat 01: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Scanox A/S.

BREEAM-NOR v6.0 (2022):  
- Hea 02-02: Mønster gyldigt niveau. VOC-indhold for "En-komponent specialmaling" (100 g/l) og emissionskrav (ISO 16000-serien).  
- Mat 02: Produktspecifik Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Scanox AS.  
- Mat 02: Produktets sikkerhedsdatablad bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer på den norske prioritetsliste (A20-liste) og REACH godkendelses-/autorisationsliste – Bilag XIV, forbud og restriktioner – Bilag XVII og SVHC-kandidatliste.

BREEAM-NOR (2016):  
- Hea 02: VOC-indhold for "En-komponent specialmaling" (140 g/l) (EU-direktiv 2004/42/CE) og emissionskrav (ISO 16000-serien).  
- Mat 01: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Scanox A/S.  
- Mat 01: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Yderligere information: Certifikater og godkendelser kan udleveres ved forespørgsel.

### Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

1-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

## Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding  
Tlf.: +45 76 30 32 00  
Mailadresse: mail@jotun.dk

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Forhandler bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.

Behandlet underlag/  
underlagets art

Malet i farve

Farvenavn

NCS-kode

Produktionsnr.

Malerarbejdet er udført af

Dato

Underskrift