

## DRYGOLIN Plus Oliemaling

### Produktbeskrivelse

#### Type

Oliemaling til udendørs brug med moderne vandafvisende teknologi, som giver en meget god og vejrbestandig beskyttelse.



#### Egenskaber og fordele

Teknologien giver ekstra god farve- og glansholdbarhed og lange vedligeholdelsesintervaller. Indeholder filmkonserverende middel som modvirker overfladeskimmel og algevækst på malingsfilmen. Malingen har gode påføringssegenskaber og god vedhæftning.

#### Anvendelsesområde

Anvendes i system med **VISIR Oljegrunding**.

Anvendes på nyt træværk, tidligere olielaseret, træbeskyttet eller malet træværk, også trykimprægneret. Også velegnet til tagrender, beslag o.l. af plast og metal, som normalt bruges i bygninger. Metallet grundes først med **QUICK Bengalack Grunder**.



Oppbevares frostfritt



LUFT  
UNDERLAG



Vann/JOTUN Penselrens

### Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer

Se teknisk datablad for produktet.

## Vedligeholdelse

### Rengøring

Nymalede underlag skal ikke rengøres, før der er gået 3-4 uger (produktets hærdetid).

### Anbefalet rengøringsmiddel

Anbefalet rengøringsmiddel er **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens**.

Ved brug af andre rengøringsmidler må pH-værdien i rengøringsmidlet ikke overstige pH 9. Læs brugsanvisningen for rengøringsmidlet.

### Rengøring af behandlede underlag

Rengør huset med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** ved behov. Overflader med overfladeskimmel, misfarvninger og belægninger rengøres med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** og børstes af med en opvaskebørste. Overflader som er meget smudsige af forurening og overfladeskimmel, rengøres med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens**.

### Vedligeholdelsesinterval

Interval for vedligeholdelse påvirkes af lokale klimaforhold, og genbehandling udføres efter behov. Produktet nedbrydes naturligt af ydre påvirkninger.

### Reparation af skade

Skader eller reparationer udbedres med samme produkt, som blev anvendt, da malerarbejdet blev udført. Ved brug af andre produkter, skal det dokumenteres, at de er af samme type, som tidligere er blevet anvendt. Udbedring af skader skal udføres således, at det ikke afviger fra nuværende behandling. Se projektskema for produkter, som er anvendt ved klargøring og forarbejde. Ved overmaling anvendes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

### Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4459901

Sikkerhedsregler

0-1

1993

### VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet indeholder max 130 g/l VOC.

## Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding  
Tlf.: +45 76 30 32 00  
Mailadresse: mail@jotun.dk

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.

**Behandlet underlag/  
underlagets art**

**Malet i farve**

**Farvenavn**

**NCS-kode**

**Produktionsnr.**

**Malerarbejdet er udført af**

**Dato**

**Underskrift**