

## JOTUN Mur silikat färg

### Produktbeskrivning

#### Typ

En-komponent silikatfärg enligt DIN 18363,2.4.1, baserad på oorganiska, ljusäkta pigment och fyllnadsmedel.

#### Egenskaper och fördelar

Förbinder sig kemiskt med mineraliska underlag och följer putsens rörelser vid växlande temperatur.

#### Användningsområde

Utvändiga och invändiga mineraliska underlag som fasader samt andra ytor av ny eller rengjord puts, sugande natursten, gasbetong, kalksten osv. Obehandlat tegel skall putsas innan målning. Putsarbetet utförs enligt NS 3420.

#### Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

#### Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

#### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Underhåll

### Rengöring

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten).

### Tvättning av behandlade ytor

Rekommenderat tvättmedel är JOTUN Husvask. Vid tvättning av ytan skall tvättmedlets pH-värde inte överstiga pH 9. Läs bruksanvisningen för tvättmedlet innan användning. JOTUN Husvask rekommenderas för årlig underhållstvätt. Ytor med alg- och mögelbeväxning tvättas med JOTUN Husvask och bearbetas med tvättborste. Ytor som är mycket smutsiga på grund av föroreningar och växning av svartmögel tvättas med JOTUN Kraftvask.

### Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av det lokala klimatet och ommålning skall därför utföras vid behov. Produkten bryts ned på naturlig väg på grund av yttre påverkan.

### Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Vid användning av andra produkter skall det dokumenteras att dessa är av samma typ som tidigare använda produkter. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från aktuellt underlag. Se projektschema för produkter som använts vid förberedelser och förarbete. Vid övermålning används samma produkt. Kontakta er färghandel/målerifirma.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.  
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.  
Första hjälpen, se punkt 4.  
Hantering och lagring, se avsnitt 7.  
Transportinformation, se punkt 14.  
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

## VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

## Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 15, 421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

## Behandlade ytor

## Målad i kulör

### Kulörnamn

### NCS-kod

## Produktionsnummer

## Målningsarbetet är utfört av:

---

**Datum**

**Underskrift**