

DEMIDÉKK Oliemaling

DEMIDÉKK Oljetäckfärg

Produktbeskrivelse

Type

Meget vejrbestandig oliemaling med mineralisk terpentin til træværk udendørs.

Egenskaber og fordele

Farvestabil og lange vedligeholdelsesintervaller. Indeholder filmkonserverende middel mod overfladeskimmel i træværket.

Udviklet og testet under vanskelige vejrforhold. Resultatet er en robust oliemaling, der er forstærket med beskyttelse mod UV-lys, som giver unikke træbeskyttende egenskaber og dermed lange vedligeholdelsesintervaller.

Anvendelsesområde

Specielt velegnet til vejrudsatte underlag med høj fugtbelastning.

Anbefales udendørs på nyt, grundet træværk samt på tidligere laseret, træbeskyttet eller malet underlag udendørs. Kan også anvendes på rustbeskyttet metal.



JOTUN 3-i-1 Kraftvask



JOTUN Penseltvätt

Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer

Se teknisk datablad for produktet.

Vedligeholdelse

Rengøring

Nymalede underlag skal ikke rengøres, før der er gået 3-4 uger (produktets hærdetid).

Anbefalet rengøringsmiddel

Anbefalet rengøringsmiddel er **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens**. Ved brug af andre rengøringsmidler må pH-værdien i rengøringsmidlet ikke overstige pH 9. Læs brugsanvisningen for rengøringsmidlet.

Rengøring af behandlede underlag

JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens anbefales til brug, når det er nødvendigt. Anden vedligeholdelse: **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** anvendes i et blandingsforhold på 1:15. Vask før ny maling/dækkende træbeskyttelse: **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** anvendes i et blandingsforhold på 1:10.

Vedligeholdelsesinterval

Drift og Vedligeholdelse

DEMIDEKK Oliemaling



DEMIDEKK Oljetäckfärg

Interval for vedligeholdelse påvirkes af lokale klimaforhold, og genbehandling udføres efter behov. Produktet nedbrydes naturligt af ydre påvirkninger.

Reparation af skade

Skader eller reparationer udbedres med samme produkt, som blev anvendt, da malerarbejdet blev udført. Ved brug af andre produkter, skal det dokumenteres, at de er af samme type, som tidligere er blevet anvendt. Udbedring af skader skal udføres således, at det ikke afviger fra nuværende behandling. Se projektskema for produkter, som er anvendt ved klargøring og forarbejde. Ved overmaling anvendes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4071165

Sikkerhedsregler

1-1

1993

VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 300 g/l. Produktet indeholder max 300 g/l VOC.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.

**Behandlet underlag/
underlagets art**

Malet i farve

Farvenavn

NCS-kode

Produktionsnr.

Malerarbejdet er udført af

Dato

Underskrift