

JOTUN Premium mur filler

Typ

En strukturutjämnande och spricköverbyggande mellanstrykningsfärg för utomhusbruk.

Egenskaper och fördelar

Förlänger underhållsintervallet. Fyller små hål och ojämnheter. Diffusionsöppen med avseende på vattenånga och CO₂.

Diffusionsöppen. Vattenavvisande. Motverkar flagning.

Användningsområde

Produkten rekommenderas enbart för utomhusbruk.

Används i JOTUN Premium mur System. Rekommenderas för användning på alla putsade ytor. Särskilt lämplig att använda på gamla putsfasader med småsprickor, flagnad färg och andra ojämnheter. Skall övermålas med JOTUN Premium mur färg.

Produktdata

Emballagestorlek	3 L (BAS 2,7 L) och 10 L (BAS 9 L)
Brytning	Skall brytas över Jotun Multicolor. Kan brytas med 1/2 mängd brytpasta.
Kulör	Vit, kan brytas över JOTUN Multicolor med halva mängden brytpasta. Kulörerna kommer att avvika något, men är endast till som toning för att ge bättre täckförmåga för slutstrykningen.
Glans	Matt
Generisk typ	Mellanstrykning som ger lätt struktur. Innehåller silikonemulsion.
Torrhalt	50 ± 2 volym%
Litervikt	1,7
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/c): 40 g/l. Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga innan användning. Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Produkten är färdig att använda.

Appliceringsmetoder

Pensel och rulle. Produkten bör appliceras med pensel, men kan påföras med roller och sedan arbetas in i underlaget med pensel. Skall påföras på mindre ytor åt gången. För bästa möjliga strukturutjämnning och resultat bör produkten korsstrykas.

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +5 °C och under +25 °C.

Förbrukning per strykning

Rekommenderad 3 m²/l - 4 m²/l

Rekommenderad skiktjocklek per skikt

Våt (beräknad)

Rekommenderad 250 µm - 333 µm

Torr (beräknad)

Rekommenderad 125 µm - 167 µm

Spädning

Tillsätt inga främmande oljor.

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Torktider

Torktiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation.

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 10 °C 23 °C

Underlagets temperatur 10 °C 23 °C

Dammtorr 6-8 t. 3-4 t.

Övermålningsintervall, minimum 24 t. 12 t.

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Putsarbetet utförs enligt NS 3420. Lös färg, lös puts och all gammal kalk skall avlägsnas. Mögel, sot och övrig smuts avlägsnas genom tvättning med JOTUN Kraftvask. Skölj av med rent vatten (fönster bör täckas). Ytorna skall vara torra innan vidare behandling och putsreparationer skall härda minst 4 veckor före målning. Alla byggnadstekniska brister skall åtgärdas innan målningsarbetet påbörjas.

Grundning

Obehandlad mur/puts skall grundas med JOTUN Premium mur grundning.

Mellanstrykning

JOTUN Premium mur filler. Påföres med pensel-korsstrykes. Skall övermålas med JOTUN Premium mur färg.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt. Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

QR-kod

Så går du tillväga(1)/Teknisk (2)

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.