

TYRILIN Transparent Tjære

TYRILIN Tjærebeis

Produktbeskrivelse

Type

TYRILIN Transparent Tjære til udendørs brug er en træbeskyttelse af høj kvalitet, der giver en egen lød og et eksklusivt udseende på træværket. Den er baseret på naturproduktet trætjære, som er iblandet vejrbestandige alkydolier.

Egenskaber og fordele

TYRILIN Transparent Tjære indeholder specielle olier, der trænger godt ind i træet og giver et smukt udseende, forhindrer fugtabsorption og stabiliserer træet mod revner. Lasuren har et højt tørstofindhold og er forstærket med lysfilter og transparente pigmenter for at give maksimal vejrbestandighed og beskyttelse mod skadeligt sollys. Produktet indeholder også filmkonserverende midler, der forebygger vækst af overfladeskimmel.

Anvendelsesområde

TYRILIN Transparent Tjære anvendes på nyt, ubehandlet, imprægneret eller tidligere tjærelaseret træværk udendørs. Anvendes på fx bygninger af tømmer, bjælker, bjælkehytter, hegn og båduse. Påføres direkte på træværket uden forudgående oliegrundning.

Produktdata

Emballagestørrelser	3 l (indhold 2,7 l) og 10 l (indhold 9 l).
Fås i følgende baser	C og transparent gul.
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor .
Kulører	8 færdigtonede farver (fra lys til en helt sort variant): Lys/Vedlikeholdsbeis, Gylden, Gyldenrød, Mellembrun, Brun, Mørk, Rødbrun og Sort. De færdige farver kan også blandes indbyrdes med hinanden. Farven i farvekortet vil normalt afvige noget fra ægte tjærebejdse. Farven kan også variere ved forskellige underlag, dvs. på forskellige træsorter og på høvlet/uhøvlet træværk.
Glansgrad	Blank overflade ved flere strøg.
Generisk type	Produktet er baseret på vejrbestandige alkydolier blandet med trætjære.
Tørstofindhold efter volumen	60 ± 2 volumen%
Litervægt	0.95
Flammepunkt	Lukket beholder: 62°C (143.6°F)
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l. Produktet indeholder max 400 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt både før og under brug. Kan påføres i minusgrader.

TYRILIN Transparent Tjære er baseret på et naturprodukt, og derfor kan farven variere noget. Anvend derfor samme produktionsnummer på hele projektet. Bland indhold med forskellige batchnumre inden brug for at forebygge nuanceforskelle.

Tjærebejdse bleges ved solekspnering. Farven kan også variere ved forskellige underlag, dvs. på forskellige træsorter og på høvlet/uhøvlet træværk. Underlag behandlet med linolie eller linolieholdig træbeskyttelse kan forårsage blæredannelse ved videre behandling. Anbefales ikke på underlag af ren trætjære.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle (skal efterstryges med pensel).

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.013–0.017"
Sprøjtgevinkel	30–40°
Dysetryk	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Sprøjtet påføring skal udføres af professionelle. Lasuren kan påføres med sprøjte, men skal da efterstryges med pensel.

Rengøring af maleværktøj

Mineralsk terpentin

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (m ² /liter)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet, uhøvlet træværk:	4 – 6	167 – 250	100 – 150
Anbefalet, høvlet træværk:	8 – 12	83 – 125	50 – 75

Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Forhold under påføring

Undgå påføring i stærkt sollys. Dug og fugtig luft kan give matte skjolder. Underlaget skal være tørt og uden rimfrost.

Tørretider

Tørretiden er afhængig af vejrforhold, soleksponering og indtrængning i underlaget.

Kan overmales efter Fra 2 dage til flere døgn.

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent og tørt. Smudsige underlag rengøres med **BUTINOX Kraftvask** eller lignende.

Nyt træværk:	Behandles før eller umiddelbart efter montering.
Vejrslidt træværk:	Slibes ned til friskt træværk. Fjern løst træfibre. Rengør med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens , se brugsanvisning for produktet. Skyl godt med rent vand.
Træværk som har stået ubehandlet i mere end 3 uger:	Afrensnes med stålkardæsk og slibes let. Fjern løst træfibre. Rengør med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens , se brugsanvisning for produktet. Skyl godt med rent vand.
Laftet tømmer og glatte høvlede flader:	Slibes inden påføring. Fjern løst træfibre.
Blanke, intakte og tidligere laserede flader:	Slibes matte, inden ny lasering. Rengør med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens , se brugsanvisning for produktet. Skyl godt med rent vand.

Gammelt vejrlidt/forvitret tjærelasur:

Afrenses med stålkardæsk og slibes let. Fjern løst træfibre. Rengør med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens**, se brugsanvisning for produktet. Skyl godt med rent vand.

Forbehandling

Påfør **BUTINOX Træ- og Murrens** iht. brugsanvisningen.

Topstrøg

Der bruges en bred lasurpensel, og man påfører 2-3 planker/bjælker ad gangen i træværkets længderetning for at undgå skjolder.

Nyt, uhøvlet træværk: 2 strøg.

Nyt, høvlet træværk: 3 strøg.

Bart endetræ påføres 3 strøg vådt-i-vådt.

Næste strøg påføres inden 14 dage for at få bedst mulig vedhæftning mellem påføringerne. Husk at behandle endetræet ekstra omhyggeligt, det samme gælder bjælker, spær og rundtømmer, der er begyndt at sprække.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse foretages inden 4-6 år eller efter behov. Syd- og vestvendte flader nedbrydes normalt hurtigere og har brug for hyppigere behandling end de øvrige flader; her anbefales normalt 2 strøg.

Opbevaring

Kan lagres i minusgrader. Transporteres og opbevares stående.

Affaldshåndtering

Tomme beholdere og indholdsrester leveres til kommunalt affaldsdeponering eller nærmeste miljøstation.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 1368430

Sikkerhedsregler

2-5

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S,
Jernet 6,
6000 Kolding
Tlf: +45 76 30 32 00 - Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.