

Rehabilit Siliconado

Descripción del producto

Naturaleza

Este producto es un revestimiento impermeabilizante al agua, de acabado blanco mate, formulada a partir de copolímeros acrílicos modificados en emulsión, pigmentos y extendedores de gran poder cubriente y blancura. Contiene aditivo silano-siloxano.

Características y ventajas

Tiene buenas propiedades de autolimpieza. Debido a sus especiales características, se obtiene una excelente adherencia sobre superficies encladas.

Uso recomendado

Fácil aplicación y buen poder cubriente, para paredes exteriores e interiores (viviendas, naves, aparcamientos, obras), sobre todo tipo de superficies, como yeso, revoco, fibrocemento, cemento, etc.

Ficha del producto

Invasado	15 L
Colores	Blanco
Sólidos en volumen	35 ± 2 volumen%

Datos de aplicación

El producto puede aplicarse mediante

Rodillo : Recomendado.

Brocha : Recomendado.

Pulverización : Recomendado.

Datos de aplicación para pistola airless

Boquilla	0.021-0.027"
Ángulo de pulverización	60-80°
Presión en boquilla	140 - 190 kg/cm ² (2100 psi)

Espesor de película por capa

Espesor de Película Seca	25	-	40	µm
Espesor de Película Húmeda	70	-	115	µm
Rendimiento teórico	8.8	-	14	m ² /l

Condiciones durante la aplicación

La temperatura del soporte debería ser como mínimo 10 °C y al menos estar 3°C por encima del punto de rocío, tanto la temperatura como la humedad deben medirse en las proximidades del soporte. En áreas confinadas se necesita disponer de una buena ventilación para asegurar un correcto secado.

Tiempos de secado

Los tiempos de secado varían en función de la circulación del aire, la temperatura, el espesor de película y el número de capas, y se verán afectados consecuentemente. Los valores mostrados en la tabla son los típicos:

1. Los datos recomendados indicados lo son para repintar con el mismo tipo genérico de pintura.
2. En el caso de aplicaciones multicapa, los tiempos de secado se verán influenciados por el número y la secuencia y por el espesor total de las capas previamente aplicadas.
3. La superficie debe estar seca y libre de contaminación antes de la aplicación de la capa siguiente.

Humedad relativa (HR) 50%	10 °C	23 °C	40 °C
Temperatura del sustrato			
Secado superficial (al tacto)	2 h	1 h	0.5 h
Secado	7 h	5 h	2 h
Seco para repintar, mínimo	18 h	12 h	6 h

Instrucciones de uso

Sistema de pintado recomendado

Acabado

Sobre soportes porosos y caleados:
Rehabilit Siliconado : 2 Capas

Otros sistemas de pintura

Rehabilit Fondo Penetrante : 1 Capa
Como capa de preparación, diluida con agua en una proporción de 1:4 or 1:5 dependiendo de la absorción del soporte.
Rehabilit Siliconado : 2 Capas

Observaciones

Se pueden especificar otros sistemas, dependiendo del uso.
Los envases con diferentes números de partida deben mezclarse todos juntos antes de usar.
Por favor consultar con el Departamento Comercial de Decoración si se precisa asistencia técnica.

Tiempo de vida de almacenaje a 23 °C

Rehabilit Siliconado 48 meses

En algunos mercados el tiempo de vida de almacenaje puede ser inferior debido a la legislación local. El dato indicado es el tiempo de vida de almacenaje mínimo, tras el cual la calidad de la pintura estará sujeta a re-inspección.

Certificados

Resistencia al frote húmedo >5.000 dobles pasadas según norma UNE 48284 (DIN 53778 Parte 2)

Salud y Seguridad

Observar las indicaciones ambientales y de seguridad contenidas en la etiqueta.

Existe disponible una Ficha de Datos de Seguridad para este producto.

En la Ficha de Datos de Seguridad se indica la información detallada relativa a los riesgos para la salud y la seguridad y las medidas de protección para el uso de este producto.

Medidas de primeros auxilios, consultar la sección 4.

Manipulación y almacenaje, consultar la sección 7.

Transporte, consultar la sección 14.

Información reglamentaria, consultar la sección 15.

Nota de descargo

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).