

Jotun Thinner No. 19

Описание продукта

Разбавитель для ЛКМ. Предназначено для улучшения растекаемости полиуретановых покрытий Jotun.

Типовое применение

Предназначено для улучшения свойств растекаемости и выравнивания при нанесении полиуретановых покрытий Jotun при низких температурах. При нанесении при низкой температуре возможно смешивание с разбавителем Jotun Thinner No. 18. Рекомендуемые варианты использования указаны в информационном листке (datasheet) и руководстве по нанесению. Также можно использовать в качестве очистителя для красочного аппарата и инструментов до и после окраски.

Примечание: Не рекомендуется для нанесения кистью или валиком.

При использовании разбавителя в качестве очистителя необходимо руководствоваться требованиями местного законодательства.

Цвета

прозрачный

Описание продукта

| Свойство | Испытание/Стандарт | Величина | |
|---------------------|--|--------------------|--|
| Температура вспышки | ISO 3679 Method 1 | 10 °C | |
| Плотность | определяется путем расчета | 0.9 кг/л | |
| Region | Регулирование | Испытание Стандарт | Летучие органические соединения Значение |
| US | CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113 | По расчетам | 849 г/л |
| Hong Kong | Air Pollution Control (VOC) Regulation | По расчетам | 849 г/л |
| EU | European Paint Directive 2004/42/CE | По расчетам | 849 г/л |
| EU IED | Industrial Emission Directive 2010/75/EU | По расчетам | 849 г/л |
| Korea | Korea Clean Air Conservation Act | По расчетам | 849 г/л |

Указанная информация действительна для продуктов фабричного производства. Небольшие изменения возможны в зависимости от цвета покрытия.

Смешивание продукта

Однокомпонентная упаковка

Стандартная упаковка

| Объем (литры) | Объем контейнера (литры) |
|----------------------|-----------------------------|
| Jotun Thinner No. 19 | 5 |

Указанные выше значения действительны для заводских цветов покрытий. В зависимости от требований местного законодательства на отдельных территориях могут использоваться контейнеры с другими характеристиками.

Хранение

TO BE TRANSLATED

Срок хранения при 23 °C

Jotun Thinner No. 19 48 месяца(ев)

В некоторых странах согласно требованиям местного законодательства срок хранения лакокрасочных материалов может быть уменьшен. Указанный выше срок является минимальным временем хранения, по истечении которого продукт подлежит проверке.

Внимание

Продукт предназначен только для профессионального использования. Исполнители должны пройти обучение, обладать опытом, а также иметь возможности и средства для смешивания и нанесения покрытия в соответствии с технической документацией Jotun. При работе с продуктом обязательно использование средств индивидуальной защиты (СИЗ). Указанная выше информация основана на наших текущих знаниях о продукте. Все отступления, учитывающие специфику конкретных проектов, должны быть представлены на одобрение ответственному представителю Jotun до начала работ.

Охрана здоровья и безопасность

Соблюдать меры безопасности, указанные на таре. Использовать при хорошей вентиляции. Не вдыхать аэрозоль. Избегать попадания на кожу. При попадании на кожу немедленно промыть чистящим средством, мылом и водой. Глаза промыть водой и немедленно вызвать врача.

Изменение цвета

Цвет грунтовочных и необрастающих покрытий может немного отличаться в зависимости от партии материала. При воздействии солнечного света и атмосферных условий покрытия, используемые в качестве финишного слоя на основе эпоксидной смолы или необрастающих покрытий, могут выцветать и образовывать продукты меления.

Сохранение цвета и глянца на верхних слоях/финишных покрытиях может варьироваться в зависимости от цвета, условий эксплуатации, таких как температура, интенсивность ультрафиолетового излучения, а также качества нанесения и основы покрытия. Обратитесь в местный офис Jotun для получения дополнительной информации.

Отказ от ответственности

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны Jotun. В связи с этим Jotun не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. Jotun сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения.

Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в Jotun для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.

В случае обнаружения несоответствий между версиями данного документа, составленными на различных языках, преимущественную силу имеет версия на английском языке (Великобритания).