

Safeguard Universal ES

Descrizione del prodotto

Bicomponente epossivinilico, con induritore poliammidico. Formulato come tie coat tra primer epossidico e antivegetativa. Può essere utilizzato come tie coat / holding primer per una vasta gamma di finiture. Da utilizzare come sigillante in ambienti atmosferici ed in immersione. Idoneo su primer approvati per acciaio, acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato e alluminio. Può essere applicato su superfici con temperatura di 0°C.

Uso tipico

Generale:

Idoneo come tiecoat per una vasta gamma di antivegetative Jotun.

Marina:

Superfici esterne compreso scafi area non in immersione, può essere utilizzato su sovrastrutture, pavimenti ed altre aree esterne.

Protective:

Idoneo come tie coat in un ciclo completo che verrà esposto in ambienti diversamente corrosivi fin o al grado più elevato, idoneo anche in immersione. Raccomandato per ambienti offshore, incluso aree di bagnasciuga, collettori, tubi di raffreddamento, moli e ponti.

Colori

prugna

Proprietà del prodotto

| Proprietà | Prova/Standard | Descrizione |
|------------------------------|--|--------------------|
| Solidi in volume | ISO 3233 | 62 ± 2 % |
| Livello lucentezza (GU 60 °) | ISO 2813 | semilucido (35-70) |
| Punto di infiammabilità | ISO 3679 Method 1 | 27 °C |
| Peso specifico | calcolata | 1.4 kg/l |
| VOC-US/Hong Kong | US EPA method 24 (testato) (CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong) | 360 g/l |
| VOC-EU | IED (2010/75/EU) (teorico) | 362 g/l |

I valori indicati nella presente scheda sono da considerarsi tipici alla produzione, possono subire leggere variazioni in funzione del colore scelto.

Tutte le informazioni sono valide per il prodotto miscelato.

Descrizione brillantezza: In accordo con la definizione Jotun Performance Coating's.

Spessore per mano

Limiti tipici applicabili

| | | |
|---------------------|------------|-------------------|
| Spessore Film Secco | 50 - 200 | micron |
| Spessore Umido | 80 - 325 | micron |
| Resa teorica | 12.4 - 3.1 | m ² /l |

Se utilizzato come tie-coat con spessori da 50.75 microns su antivegetative, si raccomanda di diluire il prodotto al 5-10 % con Thinner 17.

Preparazione della superficie

Assicura l'adesione della mano successiva, la superficie deve essere pulita, asciutta e priva di contaminanti.

Tabella esplicativa della preparazione della superficie

| Substrato | Preparazione della superficie | |
|----------------------|--|--|
| | Minimo | Raccomandato |
| Superficie pitturata | Shop primer compatibile, integro, pulito ed asciutto | Shop primer compatibile, integro, pulito ed asciutto |

Applicazione

Metodo di applicazione

Il prodotto può essere applicato con

| | |
|-----------|---|
| Spray: | Utilizzare spruzzo airless. |
| Pennello: | Raccomandato per ritocchi e piccole superfici. Prestare attenzione a raggiungere lo spessore specificato. |

Miscelazione in volume

| | |
|-------------------------------|---------|
| Safeguard Universal ES Comp A | 5 Parti |
| Safeguard Universal ES Comp B | 1 Parti |

Diluyente/solvente per pulizia

Diluyente: Jotun Thinner No. 17

Parametri per applicazione ad airless

Tipo Ugello (inch/1000): 19-25
Pressione all'ugello (minimo): 150 bar/2100 psi

Essiccazione e Reticolazione

| Temperatura del substrato | -5 °C | 0 °C | 5 °C | 10 °C | 23 °C | 40 °C |
|-----------------------------------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| Superficie secca (al tatto) | 24 h | 12 h | 8 h | 5 h | 2 h | 1.5 h |
| Secco per il calpestio | 44 h | 30 h | 24 h | 18 h | 10 h | 6 h |
| Secco per la ricopertura Min | 44 h | 30 h | 24 h | 18 h | 10 h | 6 h |
| Secco/reticolato per l'immersione | 4 d | 3 d | 2 d | 36 h | 20 h | 12 h |
| Secco/reticolato per il servizio | 21 d | 14 d | 7 d | 5 d | 3 d | 2 d |

Per massimo intervallo di ricopertura fare riferimento all'Application Guide (AG) del prodotto.

I tempi di essiccazione e reticolazione, son stati determinati, con condizioni controllate di temperatura ed umidità relativa al di sotto dell' 85%, con spessore applicato nei limiti previsti dal prodotto.

Superficie secca (al tatto): Quando una leggera pressione non lascia impronte o non modifica lo spessore.

Secco per il calpestio: Tempo minimo prima che il rivestimento resista al normale calpestio, senza che si danneggi con impronte.

Secco per la ricopertura, minimo: Il tempo minimo raccomandato prima dell'applicazione della mano seguente.

Secco/reticolato per l'immersione: Tempo minimo prima di immergere il rivestimento in acqua di mare.

Secco/reticolato per il servizio: Tempo minimo prima di esporre il rivestimento al servizio dedicato.

Tempo di induzione e tempo di utilizzo

| Temperatura della pittura | 23 °C |
|---------------------------|--------|
| Tempo di induzione | 10 min |
| Tempo di utilizzo | 2 h |

Resistenza al calore

| | Temperatura | |
|------------------------|-------------|--------|
| | Continuo | Picco |
| Secco, atmosferica | 90 °C | 110 °C |
| Immersa, acqua di mare | 40 °C | 50 °C |

Durata del picco di temperatura 1 ora.

Le temperature indicate sono relative al mantenimento delle proprietà del prodotto. L'apparenza estetica potrebbe cambiare a queste temperature.

Il rivestimento resiste a diverse temperature in immersione, dipende dal tipo di prodotto/composto contenuto e se l'immersione sia costante o intermittente. La resistenza alla temperatura dipende dal ciclo completo. Se utilizzato come parte di un ciclo assicurarsi che gli altri prodotti componenti il ciclo abbiano la medesima resistenza alla temperatura.

Compatibilità del prodotto

A seconda del tipo di esposizione del sistema di rivestimento, in combinazione con questo prodotto possono essere utilizzati vari primer e finiture. Di seguito sono riportati alcuni esempi. Contattare la Jotun per raccomandazioni su cicli di pitturazione specifici.

Mano precedente: epossidico, mastice epossidico

Mano seguente: antivegetativa con sililacrilato, antivegetativa con funzionamento a base Silil-metacrilato, antivegetativa con scambio di ioni, epossivinilico, epossidico, poliuretano

Confezioni (Tipico)

| | Volume (litri) | Capacità del contenitore (litri) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Safeguard Universal ES Comp A | 15 | 20 |
| Safeguard Universal ES Comp B | 3 | 3 |

Il volume indicato è quello alla produzione. Nota: locali variazioni nella confezione e/0 nel riempimento possono variare localmente a causa di diverse legislazioni.

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato in accordo con le regolamentazioni nazionali. Mantenere il contenitore chiuso e lontano da fonti di calore e ignizione. I contenitori dovranno essere tenuti accuratamente chiusi. Maneggiare con cura.

Tempo di conservazione a 23 °C

| | |
|-------------------------------|---------|
| Safeguard Universal ES Comp A | 48 mesi |
| Safeguard Universal ES Comp B | 48 mesi |

In alcuni mercati il tempo di scadenza può essere più breve a causa delle leggi locali. Quanto sopra risulta essere il periodo minimo, trascorso tale periodo è necessario verificare la qualità del prodotto.

Attenzione

Questo prodotto viene fornito solamente per uso professionale. L'applicatore e gli operatori devono essere istruiti ed avere l'esperienza e la professionalità di miscelare ed applicare correttamente in accordo con la documentazione Jotun. Le linee guida sono basate sull'attuale conoscenza del prodotto. Ogni variazione deve essere richiesta alla sede Jotun per approvazione prima di iniziare il lavoro.

Salute e sicurezza

Si prega di osservare le disposizioni precauzionali descritte sulla confezione. Non inalare i vapori. Evitare il contatto con la pelle ed in caso di contatto lavare immediatamente con acqua e sapone. Gli occhi dovrebbero, in caso di contatto, essere lavati con acqua e consultare il medico immediatamente.

Variazioni di colore

Quando applicabile, il prodotto può essere applicato come primer o antivegetativa, si possono presentare lievi variazioni di colore tra un lotto ed un altro. Tali prodotti e prodotti a base di resina epossidica utilizzati come finitura possono sfarinare se esposti ai raggi solari o alle intemperie.

La ritenzione del colore e della brillantezza su finiture può variare a seconda del tipo di colore, dall'esposizione agli agenti atmosferici come temperatura, intensità dei raggi UV ecc., Qualità dell'applicazione e tipo di pittura. Contattare l'ufficio Jotun locale per ulteriori informazioni.

Dichiarazioni

Le informazioni in questo documento sono basate sulle nostre migliori conoscenze, basate su test di laboratorio, ed esperienza pratica. I prodotti Jotun sono considerati semilavorati e pertanto vengono utilizzati senza il nostro controllo. La Jotun può garantire solamente la qualità del prodotto. Alcune piccole modifiche possono essere apportate al fine di ottemperare alle legislazioni locali. Jotun si riserva di cambiare la presente scheda senza alcun preavviso.

Gli utilizzatori dovrebbero consultare la sede Jotun per verificare idoneità e proprietà relative all'applicazione ed al servizio richiesto.

La versione inglese farà fede nel caso di incongruenze nelle traduzioni in altre lingue.