

## JOTUN Odel

### Produktbeskrivelse

#### Type

Værbestandig oljedekkbais for beskyttelse av utvendig treverk.

#### Egenskaper og fordeler

Er godt egnet for påføring med høytrykkssprøyte. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. **JOTUN Odel** leveres kun i ferdige farger.

#### Bruksområde

For utvendig treverk.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	10 L
<b>Farger</b>	<b>JOTUN Odel</b> leveres kun i ferdige farger: Hvit pluss ferdigfarger (Herregårdsrød, Stabburbrun, Låverød og Trønderrødt). Fargen Staverngul blir nå faset ut, men noen forhandlere kan fortsatt ha den på lager.
<b>Glansgrad</b>	40-60
<b>Generisk type</b>	Tiksotrop oljedekkbais.
<b>Tørrestoff pr volum</b>	62 ± 2 volum%    hvit
<b>Litervekt</b>	1.33            hvit
<b>Flammepunkt</b>	62 °C
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l. Produktet inneholder maks 400 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om. Overflatebehandling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling/avflaking. Tidligere tjære-/ mineraloljebehandling og kvister kan gi misfarging/blæring av nytt toppstrøk. Gjør prøveoppstrøk. Sol på halvtørr maling kan gi skinntørring og solblærer. Vær oppmerksom på linolje-/fuktproblemer. Dugg kan gi mattskjolder.

#### Påføringsutstyr/-metoder

Beispensel, rull eller sprøyte.

#### Veiledende data for høytrykkssprøyting

<b>Dysetørrelse</b>	0.38-0.46 mm (0.015-0.018")
<b>Viftevinkel</b>	65-80°
<b>Trykk ved dyse</b>	15-18 MPa (150-180 kg/cm <sup>2</sup> )

Ved sprøytemaling fjernes tiksotropien ved å tilsette 2 volumprosent rødsprit.

## Rengjøring av maleverktøy

JOTUN Penselrens og vann.

## Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Anbefalt filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	8 - 12	83 - 125	52 - 78
Anbefalt, uhøvlet treverk:	5 - 8	125 - 200	78 - 124
Anbefalt, høvlet treverk:	10 - 12	83 - 100	52 - 62

## Tynner

JOTUN White Spirit

Skal ikke tynnes.

## Utspeding

Ikke tilsett fremmede oljer.

## Forhold under påføring

Kan påføres i minusgrader.

## Tørketider

Tørketiden avhenger av underlagets temperatur, sug, fuktighet og luftbevegelse. Skal det påføres mer enn ett strøk, bør disse påføres med høyst 14 dagers mellomrom for å oppnå best mulig vedheft mellom strøkene.

### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

#### Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur	-5 °C	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagstemperatur	-5 °C	5 °C	15 °C	23 °C

Støvtørr	3 dager	1-2 dager	12-16 t	6-8 t
Må overmales innen	1 uke	4 dager	48 t	24 t

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Avrund skarpe kanter for å oppnå best mulig kantdekk. Nytt treverk, som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker rengjøres med **JOTUN 2-i-1 Husvask og soppfjerner** og stålborstes. Tidligere behandlet treverk rengjøres med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask og soppfjerner**. Løs maling/beis/dekkbeis og løse trefibre fjernes ved stålborsting/skraping.

### Forbehandling

Påfør **JOTUN Sopp- og algedreper** iht. bruksanvisningen.

### Grunning

Bart, friskt treverk påføres 1 strøk **VISIR Oljegrunding pigmentert**. Grunningen må strykes godt ut. Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått.

## **Toppstrøk**

**JOTUN Odel** . Nytt høvlet treverk: 3 strøk. Tidligere behandlet eller nytt uhøvlet treverk 2 strøk. For å sikre lang holdbarhet er det viktig å påføre nok maling på kanter og høvlede flater/detaljer. Min. 3 strøk (100 µm tørr malingfilm).

## **Vedlikehold**

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## **Lagring**

Fraktes og lagres frostfritt. Fraktes og lagres stående.

## **Avfallshåndtering**

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## **Helse og sikkerhet**

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## **Forskjellig**

### **NOBB nummer**

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

42563220, 42563265, 42563254, 42562834, 42563273

### **Ansvarsbegrensning**

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.