

JOTAPROFF PVA Mat 05

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar dispersionsmaling til indendørs brug.

Egenskaber og fordele

Vægmaling med god dækkeevne og lav sideglans. Stænker minimalt og giver et slutresultat med en flot finish og fin tekstur.

Anvendelsesområde

Anvendes som mellem- og topstrøg på underlag af puds, beton, sandspartel, gips-/bygningsplader, glasvæv/-filt og papir tapet.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Fås i følgende baser	A, B og C.
Toning	Alle andre farverecpter skal tones i Jotun Multicolor . Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.
Kulører	Færdigtonede farver: Hvid, 1767 Råhvid og 1759 Lys råhvid.
Glansgrad	05 silkemat
Generisk type	PVA copolymer dispersionsmaling.
Tørstofindhold efter volumen	38 ± 2 volumen%
Litervægt	1.4
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Omrøres godt.

Påføringsværktøjer / -metoder

Påføres bedst med rulle, men pensel og airless sprøjte kan også bruges. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.46-0.53 mm (0.018-0.021")
Sprøjtevinkel	65-80°
Dysetryk	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rækkeevne og filmtykkelse

Forbrug pr. strøg
(m²/liter)

Filmtykkelse pr. lag
(µm)

Våd (beregnet)

Tør (beregnet)

Anbefalet: 8 - 10 100 - 125 38 - 48

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Kan overmales efter	Ca. 2 time(r)
Klar til brug	Ca. 24 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med **JOTUN Specialvask Før Maling**. Tidligere malede underlag slibes matte og afstøves.

Forbehandling

Bart jern og sømhoveder grundes med **QUICK Bengalack Grunder**.

Grunding

Gammel blank/halvblank maling grundes med **JOTUN Hæftegrunder Universal**. Underlag misfarvet af sod, nikotin e.l.: Grundes med **JOTUN Knast- og Spærregrunder**.

Topstrøg

2 strøg **JOTAPROFF PVA Mat 05**. På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på rengøringsmidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømærkning Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: 4227692

Diverse

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.