

## JOTAPROFF PVA matt 05

### Produktbeskrivning

#### Typ

Vattenburen dispersionsfärg för inomhusbruk.

#### Egenskaper och fördelar

Väggfärg med god täckförmåga och låg sidoglans. Stänker inte och ger en vacker yta med fin gräng.

#### Användningsområde

Används som mellan- och slutstrykning på underlag av puts, betong, sandspackel, byggskivor, glasfiberväv och papperstapet.

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	Standardkulörer och Vit 10 liter. A -bas: 2,7 och 9 liter. B- och C-bas: 9 liter.
<b>Tillgängliga baser</b>	A, B och C.
<b>Brytning</b>	Övriga kulörer skall blandas över <b>Jotun Multicolor</b> . Upp till 10 % med <b>Jotun Multicolor</b> brytpastor.
<b>Kulör</b>	Standardkulörer: Vit, 1767 Råhvid och 1759 Lys råhvid.
<b>Glans</b>	05 silkematt
<b>Generisk typ</b>	Dispersionsfärg baserad på PVA kopolymer.
<b>Volymtorrhalt</b>	38 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1.4
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader. Rör om noga.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

Påföres enklast med roller, men även pensel och högtrycksspruta kan användas. Påföres jämnt och fylligt.

#### Riktlinjer vid högtryckssprutning

<b>Munstyckets diameter</b>	0.46-0.53 mm (0.018-0.021")
<b>Sprutvinkel</b>	65-80°
<b>Färgtryck</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

#### Sträckförmåga och skiktjocklek

**Förbrukning per strykning (m<sup>2</sup>/liter)**

**Filmtjocklek per skikt (µm)**  
Våt (beräknad) Torr (beräknad)

Rekommenderad: 8 - 10 100 - 125 38 - 48

### Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.

### Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

#### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Övermålningsbar efter	Ca. 2 t
Brukstorr	Ca. 24 t

## Bruksanvisning

### Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Rengör med **JOTUN Special Målartvätt**. Tidigare målade ytor mattslipas och slipdammet avlägsnas.

### Förbehandling

Bart järn och spikhuvuden grundas med **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg**.

### Grundning

Gammal blank och halvblank färg grundas med **JOTUN Häftgrund Universal**. Ytor missfärgade av sot, nikotin eller liknande: Grundas med **JOTUN Kvist- och spärrgrundning**.

### Slutstrykning

2 strykningar **JOTAPROFF PVA matt 05**. På sugande, porösa underlag rekommenderas 3 strykningar för att säkerställa ett jämnt och skäckfritt resultat.

### Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 9. **JOTUN Special målartvätt** rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

### Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

### Avfallshantering

Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.



## Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad. Första hjälpen, se punkt 4. Hantering och lagring, se avsnitt 7. Transportinformation, se punkt 14. Gällande föreskrifter, se punkt 15.

## Diverse

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.