

Pilot ACR

Descripción del producto

Es un recubrimiento acrílico de un componente, de secado físico. Proporciona un acabado semi brillante con una buena retención de brillo. Es de secado rápido. Puede aplicarse directamente sobre el metal. Como capa de acabado en ambientes de no inmersión. Puede aplicarse a temperaturas de superficie inferiores a 0 °C. El producto está certificado como retardador de llama.

Uso recomendado

Protective:

Recomendado para refinarias, centrales eléctricas, puentes y edificios. Adecuado para una amplia variedad de estructuras industriales.

Marina:

Recomendado para uso en parte superior, superestructura e interior

Homologaciones y certificados

Grano, Newcastle Occupational Health

Cuando se utiliza como parte de un esquema homologado, este material tiene la siguiente certificación:

- Retardador de llama de acuerdo con la Directiva de la UE para Equipos Marinos . Aprobado de conformidad con las partes 5 y 2 del anexo 1 del Código FTP 2010 de la IMO, o las partes 5 y 2 del anexo 1 de la IMO FTPC cuando cumplan los requisitos del Código Ch.8 FTP 2010 de la IMO

Consulte con su representante de Jotun para más detalles.

Se pueden facilitar otros certificados y/o homologaciones bajo pedido

Colores

Según carta de colores y sistema Multicolor Industry (MCI)

Ficha del producto

| Propiedad | Prueba/Norma | Descripción |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Sólidos en volumen | ISO 3233 | 55 ± 2 % |
| Brillo (GU 60 °) | ISO 2813 | semibrillante (35-70) |
| Punto de inflamación | ISO 3679 Method 1 | 25 °C |
| Densidad | calculado | 1.5 kg/l |

| Región | Regulación | Prueba Norma | COV Valor |
|-----------|--|--------------|-----------|
| US | CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113 | Calculado | 396 g/l |
| Hong Kong | Air Pollution Control (VOC) Regulation | Calculado | 396 g/l |
| EU | European Paint Directive 2004/42/CE | Calculado | 396 g/l |
| EU IED | Industrial Emission Directive 2010/75/EU | Calculado | 396 g/l |
| Korea | Korea Clean Air Conservation Act | Calculado | 396 g/l |

China GB 30981-2020 Limit of harmful substances of industrial protective coatings GB/T 23985-2009 8.3 400 g/l

Los datos facilitados son los valores esperados para una fabricación típica, sujetos a ligeras variaciones en función del color final.

Descripción del brillo: Según la definición de Jotun Performance Coatings.

Espesor de película por capa

Rango de especificación estándar recomendado

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| Espesor de Película Seca | 60 - 120 | µm |
| Espesor de Película Húmeda | 110 - 220 | µm |
| Rendimiento teórico | 9.2 - 4.6 | m ² /l |

Preparación de superficie

Tabla sumario de la preparación de superficies

| Substrato | Preparación de superficie | |
|-----------------------|--|--|
| | Mínimo | Recomendado |
| Acero al carbono | St 2 (ISO 8501-1) | Sa 2½ (ISO 8501-1) |
| Acero galvanizado | La superficie estará limpia, seca y con aspecto rugoso pero sin aristas. | Chorro con abrasivo no metálico para dejar una superficie limpia, rugosa y uniforme. |
| Shopprimer para acero | Shop primer limpio, seco y sin daños (ISO 12944-4 5.4) | Shop primer limpio, seco y sin daños (ISO 12944-4 5.4) |
| Superficies pintadas | Recubrimiento compatible, limpio, seco y sin daños | P Sa 2½ (ISO 8501-2) |

Aplicación

Métodos de aplicación

El producto puede aplicarse mediante

Pulverización: Usar pistola airless (diluir 5%).

Brocha: Utilizar una brocha adecuada. Vigilar que se obtiene el espesor de película seca especificado.

Rodillo: Puede usarse, aunque no se recomienda como primera capa directamente sobre metal. Vigilar que se obtiene el espesor de película seca especificado.

Mezcla del producto

Un componente

Diluyente/disolvente de limpieza

Disolvente: Jotun Thinner No. 7 / Jotun Thinner No. 10

Nota: La regulación coreana de COV "Ley de Conservación del Aire Limpio de Corea" y su correspondiente límite de aclarado prevalecerán sobre los volúmenes de aclarado recomendados.

Datos de aplicación para pistola airless

Boquilla (inch/1000): 15-21
Presión en boquilla (mínimo): 150 bar/2100 psi

Tiempo de secado y curado

| Temperatura del sustrato | -10 °C | 0 °C | 5 °C | 10 °C | 23 °C | 40 °C |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Secado superficial (al tacto) | 30 min | 30 min | 20 min | 15 min | 15 min | 15 min |
| Seco para transitar | 7 h | 7 h | 7 h | 5 h | 4 h | 4 h |
| Seco para repintar, mínimo | 3 h | 3 h | 3 h | 2 h | 1 h | 1 h |

Para conocer los intervalos máximos de repintado, ver la "Application Guide" (AG) del producto.

Los tiempos de secado y curado se determinan en condiciones de temperaturas controladas y una humedad relativa por debajo del 85%, y a un EPS medio según el rango indicado para cada producto.

Secado superficial (al tacto): Estado de secado del producto que no deja huella ni se muestra pegajoso al aplicar una ligera presión con un dedo.

Seco para pisar: Tiempo mínimo antes que la pintura pueda soportar tránsito peatonal sin que queden marcas permanentes, huellas u otros daños físicos.

Seco para repintar, mínimo: El tiempo mínimo recomendado antes de poder aplicar la siguiente capa.

Resistencia al calor

| | Temperatura | |
|-------------------|-------------|------|
| | Continua | Pico |
| Seco, atmosférico | 60 °C | - |

Compatibilidad del producto

Dependiendo de la exposición real del sistema de pintura, se pueden usar distintas imprimaciones y acabados en combinación con este producto. Contacte con su oficina de Jotun para el sistema de pintado recomendado.

Capa previa: epoxi, mástico epoxi, acrílico
Siguiente capa: acrílico

Envasado (más usual)

| | Volumen (litros) | Tamaño de envases (litros) |
|-----------|---------------------|-------------------------------|
| Pilot ACR | 5/20 | 5/20 |

El volumen indicado es para colores producidos en fábrica. Pueden encontrarse variaciones de tamaño y volumen de envasado en otros países debido a regulaciones locales.

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la normativa nacional. Mantener los envases en un espacio seco, sombreado, fresco, bien ventilado y alejado de fuentes de calor e ignición. Los envases deberán permanecer herméticamente cerrados. Manipular con cuidado.

Tiempo de vida de almacenaje a 23 °C

Pilot ACR 48 meses

En algunos mercados el tiempo de vida de almacenaje puede ser inferior debido a la legislación local. El dato indicado es el tiempo de vida de almacenaje mínimo, tras el cual la calidad de la pintura estará sujeta a re-inspección.

Precaución

Este producto es sólo para uso profesional. Los aplicadores y operarios deberán ser formados, experimentados y tener la capacidad y equipo para mezclar/agitr y aplicar las pinturas correctamente y de acuerdo con la documentación técnica de Jotun. Los aplicadores y operarios deberán utilizar equipos de protección personal adecuados al usar este producto. Esta guía se proporciona en base al conocimiento actual del producto. Cualquier requerimiento para una modificación que se adapte a las condiciones de la obra deberá remitirse a un representante de Jotun responsable para su aprobación antes de comenzar el trabajo.

Salud y Seguridad

Por favor, sigan las indicaciones de precaución que se muestran en el envase. Utilizar en condiciones de buena ventilación. No inhalar las pulverizaciones. Evitar el contacto con la piel. Las salpicaduras sobre la piel deben limpiarse inmediatamente con un limpiador adecuado, agua y jabón. Sobre los ojos, enjuagar con agua abundante y requerir inmediata atención médica.

Variación del color

Cuando corresponda, los productos destinados principalmente a su uso como imprimaciones o antiincrustantes pueden tener ligeras variaciones de color de un lote a otro. Dichos productos y los productos a base de epoxi utilizados como capa de acabado pueden calentar cuando se exponen a la luz solar y la intemperie.

La retención de color y brillo en las capas de acabado puede variar según el tipo de color, el entorno de exposición, como la temperatura, la intensidad de los rayos UV, etc., la calidad de la aplicación y el tipo genérico de pintura. Póngase en contacto con su oficina local de Jotun para obtener más información.

Nota de descargo

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).
