

Pilot ACR 快乾丙烯酸底面漆 (0AX)

產品描述

這是一種單組份物理乾燥型丙烯酸塗料。它的漆膜為半光，且保光性能好。它乾燥速度快。它可直接塗在金屬上。在大氣環境下作為面漆使用。可在表面溫度低於0°C時施工。該產品已獲得低播焰認證。

典型用途

工業保護漆領域：
推薦用於煉化廠、發電站、橋樑和建築。廣泛適用於工業建築。

船舶漆領域：
推薦用於干舷、上层建築和內部區域

認證和證書

穀物證書，紐卡斯爾（英國）職業健康機構頒發

當作為被批准方案的一部分使用時，該材料具有以下證書：
-根據歐盟對海洋設備的指令認可的低播焰性。根據IMO 2010 FTP Code第5和第2部分的附錄1或符合IMO 2010 FTP Code Ch.8時根據IMO FTPC第5和第2部分的附錄1予以認可。

詳細資訊請諮詢你的佐敦代表。

備有其它證書和認證可供索取。

顏色

根據色卡和採用工業調色系統（MCI）進行調色

產品資料

性能	測試/標準	描述
體積固體含量	ISO 3233	55 ± 2 %
光澤度 (GU 60°)	ISO 2813	半光 (35-70)
閃點	ISO 3679 方法 1	25 °C
密度	理論值	1.5 公斤/l
VOC - 美國 / 香港	US EPA 方法 24 (測試值) (CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)	400 克/升
VOC - 歐盟	IED (2010/75/EU) (理論值)	395 克/升
VOC - 中國	GB/T 23985-2009 (經測試)	400 克/升

所列資料是基於工廠批量生產的產品，因顏色不同會有些許變化。
光澤描述: 根據佐敦功能塗料的定義

每道塗層的漆膜厚度

典型推薦的規格書範圍

乾膜厚度	60	-	120	微米
濕膜厚度	110	-	220	微米
理論塗布率	9.2	-	4.6	平方米/升

表面處理

為了確保下道塗層具有持久的附著力，所有表面必須清潔、乾燥且無污染物。

表面處理資料總覽

底材	表面處理	
	最小	推薦
碳鋼	St 2 (ISO 8501-1)	Sa 2½ (ISO 8501-1)
鍍鋅鋼	表面應該是清潔、乾燥的且應有合適的粗糙度	应采用非金属磨料进行扫砂，产生出干净、粗糙和均匀的表面。
塗有車間底漆的鋼材	清潔、乾燥和完好的車間底漆（符合ISO 12944-4 5.4標準）。	清潔、乾燥和完好的車間底漆（符合ISO 12944-4 5.4標準）。
已塗裝的表面	清潔、乾燥和完好的可相容底漆）。	P Sa 2½ (ISO 8501-2)

施工

施工方法

該產品可用以下方式施工

- 噴塗: 使用無氣噴塗（稀釋 5%）。
- 刷塗: 使用合適的刷子。注意要達到特定的乾膜厚度。
- 輥塗: 可以使用，但不建議用於裸金屬的第一道塗裝。注意要達到特定的乾膜厚度。

產品混合

單組分

稀釋劑/清洗劑

稀釋劑: 佐敦7號稀釋劑 / 佐敦10號稀釋劑

注意: 当韩国VOC法规《韩国清洁空气保护法》和它对应的稀释限值与推荐稀释体积不同时, 以前者为准。

無氣噴塗的指導參數

噴嘴孔徑 (inch/1000): 15-21
噴嘴壓力 (最小): 150 bar/2100 psi

乾燥和固化時間

底材溫度	-10 °C	0 °C	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
表 (觸) 乾	30 分钟	30 分钟	20 分钟	15 分钟	15 分钟	15 分钟
可踩踏乾燥	7 小时	7 小时	7 小时	5 小时	4 小时	4 小时
乾燥後複塗, 最短間隔	3 小时	3 小时	3 小时	2 小时	1 小时	1 小时

最大的复涂间隔, 请参考此产品的施工指南 (AG)。

乾燥和固化時間的測定是基於溫度和相對濕度, 相對濕度低於85%, 乾膜厚度在平均乾膜厚度範圍內。

表 (觸) 乾: 用手指輕壓而無指印殘留或無黏著的狀態。

可踩踏乾燥: 在塗層可以允許正常步行而不留下永久足印、痕跡或其它物理損壞的最短時間。

干燥后复涂, 最短间隔: 可以施工下道涂层的推荐最短时间间隔。

耐熱性能

	溫度	
	連續的	峰值
乾燥, 大氣環境中	60 °C	-

產品相容性

根據使用中不同的實際暴露條件，該產品可與不同的底漆和麵漆配套使用。以下是一些參考配套。對於特定配套，請聯繫佐敦公司。

前道塗層: 環氧, 改性環氧, 丙烯酸

下道塗層: 丙烯酸

典型的包裝規格

	體積 (升)	容器大小 (升)
快乾丙烯酸底面漆	5/20	5/20

以上包裝規格均是工廠批量生產的典型參考規格，由於各地法規不同，各地包裝規格和容量會有不同。

儲存

必須按照國家規定儲存。儲存環境應乾燥、陰涼、通風條件好，遠離熱源和火源。包裝容器必須保持密閉。小心處置。

23 °C時的保質期

快乾丙烯酸底面漆 48 個月

在有些市場，為適應當地法律規定，標識的保質期可以縮短。以上是最短保質期，之後須經檢測以確定品質是否合格。

注意事項

本產品僅供專業人員使用。施工人員和工人需要培訓、有經驗、有能力和設備根據佐敦的技術檔來正確的混合/攪拌和施塗油漆。施工人員和工人在使用本產品時需要使用適當的個人防護設備

健康和安全

請查看容器包裝上的安全告示。在通風良好的條件下使用，避免吸入漆霧，避免皮膚接觸，如不慎濺到皮膚上應立即用合適的清潔劑、肥皂和水沖洗。如不慎進入眼睛，應用水充分沖洗並立即就

色差

當使用时，主要用作底漆或防污漆的产品在批次与批次间可能有轻微的颜色变化。这类产品和环氧产品用作面漆时，在暴露于阳光的气候条件下可能有粉化。

面漆的保光保色性取决于颜色的类型，所在环境如温度、紫外线强度等，施工质量，以及产品类型。联系你当地的佐敦办公室了解进一步信息。

聲明

產品技術參數

Pilot ACR
快乾丙烯酸底面漆 (0AX)



Jotun Protects Property

本說明書中提供的資訊完全基於我們在實驗室和實踐中所獲得的認識。佐敦的產品被視為半成品，這樣產品的使用通常都是在我們控制範圍之外。所以佐敦只給予產品本身品質的保證。為適應當

用戶應針對自身的需求及具體應用，諮詢佐敦以獲得相關產品適用性能的具體指導。

不同語言的版本間如有任何不一致之處，以英語（英國）版為準。