

JOTAPROFF PVA 07

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen, lösningsmedelsfri färg för inomhusbruk i torra rum.



Användningsområde

Mellan- och slutstrykning för väggar av t ex. puts, betong, spackel, byggskivor, väv, tapet m.m. i torra rum. **JOTAPROFF PVA 07** kan användas som grundning på omålade byggskivor och spackel.

23° C-50% R.H. 23° C-50% R.H.



Overmalbar
Övermålningsbar
Dry to recoat

Min. air and
surface temp.

Vann/JOTUN Penselrens

Produktdata

Emballagestorlek

3 L (fyllningsgrad 2,7 L) och 10 L (fyllningsgrad 9 L)

Tillgängliga baser

Vit, A, B och C.
Baser skall inte användas obrutna.

Brytning

Baser skall brytas över **Jotun Multicolor**. Upp till 10 % med **Jotun Multicolor** brytpastor.
Om vit-bas skall användas som vit ska den INTE brytas över **Jotun Multicolor**.
Övriga kulörer skall blandas över **Jotun Multicolor**.

Kulör

Vit bas är fullpigmenterad och kan användas som vit.
NCS 0500-N, NCS 0502-Y.

Glans

Silkematt 07

Glansgradtabell för JOTAPROFF PVA



Generisk typ

Dispersionsfärg baserad på PVA kopolymer.

Volymtorrhalt

40 ± 2 volym%

Litervikt

1.4

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader. Rör om noga innan användning.

Appliceringsverktyg / -metoder

Roller, pensel eller spruta. Påföres enklast med roller, men även pensel och högtrycksspruta kan användas. Påföres jämnt och fylligt.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0.43-0.53 mm (0.017-0.021")
Sprutvinkel	50-80°
Färstryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	8 - 10	100 - 125	40 - 57

Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	Ca. 1 t
Övermålningsbar efter	2 t
Brukstorr	Ca. 24 t
Genomhärdad	4 veckor

Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.
Rengör med **JOTUN Special Målartvätt**.
Bart järn och spikhuvuden grundas med **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg**.

Underlag	Behandling
Omålade sugande underlag:	Omålade sugande underlag, som tapet och omålad puts, skall grundas innan övermålning. Slutstrykning: 2 x JOTAPROFF PVA 07 . På sugande, porösa underlag rekommenderas 3 strykningar för att säkerställa ett jämnt och skäckfritt resultat.
Tidigare målat:	Ytor som sedan tidigare är målade med halvblank eller blank färg, mattslipas. Avlägsna slipdammet. Gammal blank och halvblank färg grundas med JOTUN Häftgrund Universal . Slutstrykning: 2 x JOTAPROFF PVA 07 . På sugande, porösa underlag rekommenderas 3 strykningar för att säkerställa ett jämnt och skäckfritt resultat.
Ytor som missfärgats av sot, nikotin osv.:	Grundas med JOTUN Kvist- och spärrgrundning . Slutstrykning: 2 x JOTAPROFF PVA 07 . På sugande, porösa underlag rekommenderas 3 strykningar för att säkerställa ett jämnt och skäckfritt resultat.

Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten).
Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 9.
JOTUN Special målartvätt rekommenderas.
Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.
Kvalitén hos en bruten produkt försämras vid lagring över 1 år.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

Green Building-standarder

Den deklarerade produkten uppfyller följande krav:

- Emissionskrav enligt M1: Classification of Indoor Environment 2018
- Svanenmärket (2096 0002)
- Egenskapskriterier i BASTA (2016:A1)
- Accepteras enligt Byggvarubedömningens Bedömningskriterier 4.0 (2016)
- Klass B enligt Bedömningskriterier 6.0 för SundaHus (2013)

Den deklarerade produkten bidrar till Green Building Standard-krediter genom att uppfylla följande specifika krav:

- BREEAM® International v6.0 (2021)/BREEAM® International (2016)
- Hea 02: VOC exemplary emission (ISO 16000-series) and the VOC content for Interior matt walls and ceilings (Gloss <25@60°) (10 g/l).
 - Mat 01: Product-specific Type III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804+A2) for Jotun A/S.

- BREEAM-NOR v6.0 (2022)
- Hea 02-02: Mönstervalid nivå. VOC-innehåll för "Matt inomhusvägg- och takfärg" (10 g/l) och emissionskrav (ISO 16000-serien).
 - Mat 02: Produktspecifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804+A2) för Jotun A/S.
 - Mat 02: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska prioriteringslistan (A20-listan) och REACH godkännande-/auktorisationslista – Bilaga XIV, förbud och begränsningar – Bilaga XVII och SVHC-kandidatlista.

- BREEAM® NOR (2016)
- Hea 02: VOC-halt för "Matt inomhusvägg- och takfärg" (30 g/l) (EU-direktiv 2004/42/CE) och emissionskrav (ISO 16000-serien).
 - Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Jotun A/S.
 - Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.
EPDs är tillgängliga på www.epd-norge.no

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Inomhusmiljö/Emissioner:

Produkten emitterar lite. Emissionsmätningen är utförd på ett neutralt underlag. Underlag och förbehandling påverkar den totala emissionen från den färdigbehandlade ytan.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.