

## JOTUN Knastlak Vandfortyndbar

### Type

Knastlak til indendørs brug, baseret på epoxyharpiks.

Vandfortyndbar, spærrende specialprimer baseret på modificeret epoxyharpiks til indendørs brug.

### Egenskaber og fordele

Produktet begrænser muligheden for gennemslag fra knaster, gulnet træværk, sod, nikotin, tusch og reducerer misfarvning fra vand- og olieopløselige farvestoffer. Begrænser gennemsvivning fra knaster på nyt og harpiksholdigt træværk af gran og fyr.

Gennemslag af harpiks fra knaster er et naturligt fænomen, som altid vil kunne ske.

### Anvendelsesområde

Anvendes på ubehandlet træpanel af gran og fyr, som skal males med en dækkende behandling.

## Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
<b>Toning</b>	Kan ikke tones i Jotun Multicolor.
<b>Generisk type</b>	Vandfortyndbar, modificeret epoxyharpiks.
<b>Tørstof</b>	1,08 ± 2 volumen%
<b>Flammepunkt</b>	Lukket beholder: 75°C (167°F)
<b>VOC for Klar-Til-Brug Blanding</b>	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/g): 30 g/l. Dette produkt indeholder max 10 g/l VOC.

## Påføringsinformation

### Bemærk

Rengør penslen umiddelbart efter påføring. JOTUN Knastlak Vandfortyndbar kan overmales med vandfortyndbare eller oliebaseerede grundinger og interiørmalinger.

### Påføringsmetoder

Brug en pensel med blandingsbørster, fx 30 mm flad. Påføres med pensel i to tynde strøg.

### Rengøring af maleværktøj

Brug udelukkende vand ved rengøring.

### Forbrug pr. strøg

- 30 m<sup>2</sup>/l

### Anbefalet filmtykkelse per strøg

#### Våd (beregnet)

Anbefalet 33 Mym

#### Tør (beregnet)

Anbefalet 0 Mym

### Fortynder

Må ikke fortyndes.

### Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +15°C.

### Tørretider

\*\*\*TO BE TRANSLATED\*\*\*:

#### Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur 23°C

Overfladetemperatur 23°C

Støvtør 10 min.

Overmalbar efter 2 timer

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Harpisk vaskes bedst muligt ud af træværket med cellulosefortynder. Store harpikslommer fjernes med en kniv eller varmpistol etc., for derefter at kitte/spartle. Mindre lommer rengøres med cellulosefortynder.

### Forbehandling

Påfør 2 x JOTUN Knastlak Vandfortyndbar (tynde strøg) på knaster. Stryges godt ud således at knastlakken ikke laver en kant.

### Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

### Vedligeholdelse

Skal overmales i løbet af kort tid. Derfor ingen anbefaling vedrørende rengøring/vedligeholdelse.

### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

### Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.  
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.  
Førstehjælp, se pkt. 4.  
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.  
Transportinformation, se punkt 14.  
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

**00-1** 1993

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.