

JOTUN Kvistlack vattenburen

Typ

Kvistlack för inomhusbruk, baserad på epoxyharts.

Vattenburen, spärrande specialpolymer baserad på modifierad epoxyharts för inomhusbruk.

Egenskaper och fördelar

Produkten reducerar risken för genomslag från kvistar, gulnad panel, sot, nikotin, tusch och andra vatten- och oljelösliga färgämnen. Begränsar risken för genomslag av kvistar på nytt och gulnat trä (furu och gran).

Kvistgenomslag är dock ett naturligt fenomen som kan uppkomma efter tid trots behandling.

Användningsområde

Används på obehandlad panel av gran och furu som skall slutstrykas med en täckande behandling.

Produktdata

Emballagestorlek	0,8 L
Brytning	Kan inte blandas över Jotun Multicolor.
Generisk typ	Vattenburen modifierad epoxyharts.
Torrhalt	1,08 ± 2 volym%
Flampunkt	Sluten degel: 75°C (167°F)
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/g): 30 g/l. Denna produkt innehåller max 10 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Tvätta penslar omedelbart efter applicering. JOTUN Kvistlack kan övermålas med vattenburna eller oljebaserade grundningar och interiörfärger.

Appliceringsmetoder

Använd pensel med blandborste, tex 30 mm flat. Applicera 2 tunna strykningar med pensel.

Rengöring av verktyg

Enbart vatten till rengöring.

Förbrukning per strykning

- 30 m²/l

Rekommenderad skiktjocklek per skikt

Våt (beräknad)

Rekommenderad 33 µm

Torr (beräknad)

Rekommenderad 0 µm

Förtunning

Skall inte spädas.

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +15 °C.

Torktider

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 23 °C

Underlagets temperatur 23 °C

Dammtorr 10 min.

Övermålningsbar efter 2 t

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Mindre utfällningar avlägsnas genom att tvätta med rödsprit. Stora kådautfällningar tas bort med kniv eller värmepistol och sedan spacklas ytan. Mindre utfällningar avlägsnas genom att tvätta med rödsprit.

Förbehandling

Påför 2 x JOTUN Kvistlack vattenburen (tunna strykningar) på kvistar. Stryk ut noga så att kvistlacken inte bildar någon kant.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Underhåll

Skall övermålas inom snar framtid. Därför, ingen rekommendation för tvätt/renhållning.

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.