

JOTUN Proff Akrylfugemasse

Produktbeskrivelse

Type

JOTUN Proff Akrylfugemasse er en 1-komponent, elastisk akrylbaseret fugemasse, der hærdet via vandafdamning.

Egenskaber og fordele

Produktet har god vedhæftning på de fleste byggematerialer som beton, træ, metal, plastik og malede underlag. Misfarver ikke omgivende materiale og kan overmales med de fleste malinger. Produktet kan også anvendes til glas, tætning af fuger ved montering af gipsplader samt lægning og tætning af træflader ved fx ommaling.

Kan anvendes på fugtudsatte underlag, men bør dog ikke anvendes på underlag, der udsættes for konstant kontakt med vand, som fx i swimmingpools og vandreservoirer.

Fugemassen kan optage bevægelser på op til +/- (træk/tryk) 10% af fugebredden. Hvis bevægelserne overstiges, anbefales en højelastisk fugemasse.

Anvendelsesområde

JOTUN Proff Akrylfugemasse anvendes indendørs i fuger omkring vinduer, døre, væg- og metalpartier, ventilations- og rørgennemføringer samt til tætning af revner og sprækker for at hindre luftlækage.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prislister.
Kulører	Hvid.
Generisk type	1-komponent, elastisk akrylbaseret fugemasse. Vandbaseret.
Viskositet	Pastøs, blød pasta.
Tørstof	85 ± 2 volumen%
Litervægt	1,6 ca.

Påføringsinformation

Påføringsmetoder

Påføres med fugepistol.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal under påføring være mellem +5°C og +30°C.

Tørretider

Gennemtør efter 1-3 dage afhængig af dimension, luftfugtighed og temperatur.

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	23°C
Overfladetemperatur	23°C
Berøringstør	30 min.
Overmalingsinterval, min.	1-3 dage

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, uden olie, fedt og løse partikler. Metalflader affedtes og løs maling slibes af.

Spartel, fugemasse

Fugedimension:

Bredde (mm)	Dybde (mm)
5-7	3-5
8-12	5-7
13-20	5-8

Dimensionering:

For at kunne optage maksimal fugebevægelse, bør fugens bredde være min. 5 mm og fugedybden normalt halvdelen af fugebredden, dog min. 5 mm. Gulvlister skal være 3-4 mm tykkere end fugens bredde.

Grunding:

På stærkt sugende underlag skal de områder, der skal fuges, grundes med en primer, der består af 1 del fugemasse og 2 dele vand. Primeren skal tørre ca. 1 time ved +20°C.

Påføring:

Påføres med fugepistol eller trykluftspistol. Pres fugemassen mod underlaget, så der ikke dannes luftblærer. Udjævn lige efter påføring med egnet værktøj som fx en gummi-/stålspartel, fugtet svamp eller pensel. Beskyt fugen mod vand de første dage.

Rengøring:

Værktøj rengøres med vand straks efter brug. Fjern samtidig også pletter og spild.

Efterbehandling

Kan overmales med de fleste malingstyper. Det anbefales at lave prøveopstrøg, især hvis der males med mat maling i glans 2-3.

Bemærk

Færdig fuge:

Temperaturbestandighed: -30°C til + 70°C.

Hårdhed, Shore A: Ca. 47°C.

Holdbarhed: Meget god modstand mod ozon og UV stråler.

Bevægelsesinterval +/- 10% træk/tryk.

Opbevaring

Kan lagres i mindst 24 måneder i ubrudt emballage ved 0-25°C. Produktet kan tåle temperaturer ned til -18°C - dog højst 3 gange, herefter forsvinder produktets egenskaber.

Affaldshåndtering

Bortskaffes iht. lokale forskrifter.

Godkendelser

JOTUN Proff Akrylfugemasse opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15651-1: 2012.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

00-1

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.