

## BENAR Marine

### Produktbeskrivelse

#### Type

Dette er en førsteklasses klar, alkydbaseret træolie/lak. Udviklet til eksotisk træværk. Indeholder UV-filter.

#### Egenskaber og fordele

Har god vejr- og vandresistens. Produktet bevarer sin elasticitet over en lang periode og giver en førsteklasses beskyttelse på alle træsorter. Produktet beholder sin elasticitet over længere tid og giver en glimrende beskyttelse af alle typer træværk.

#### Anvendelsesområde

Anvendes på alle træflader over vandlinjen, specielt til udendørs områder. Anvendes på Clipper I eller på overflader, der tidligere er behandlet med dette produkt. Kan anvendes indenbords, men ikke i direkte kontakt med tekstiler.

### Emballagestørrelse (typisk)

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
BENAR Marine	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

### Produktdata

<b>Kulører</b>	klar
<b>Generisk type</b>	alkyd
<b>Tørstof</b>	62 ± 2 volumen%
<b>Flammepunkt</b>	62 °C
<b>VOC</b>	310 g/l US EPA method 24

### Påføringsinformation

#### Produktet kan påføres med

Pensel: Pensel beregnet til lakker.

### Forbrug pr. strøg

Teoretisk 20.6 m<sup>2</sup>/l - 15.5 m<sup>2</sup>/l

### Anbefalet filmtykkelse per strøg

Våd 50 µm - 65 µm  
Tør 30 µm - 40 µm

### Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

### Fortynder

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

### Tørretider

#### Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Overfladetemperatur	5°C	10°C	23 °C	40°C
Berøringstør	18h	10h	6h	4h
Håndteringstør	48h	36h	24h	18h
Overmalingsinterval, min.	48h	36h	24h	18h

## Brugsanvisning

### Forbehandling

Det bedste resultat opnås, når overfladen er tør og uden nogen former for urenheder. Fjern løs lak, løse træfibre, vejrslidt træ på behandlede underlag.

### Forbehandling

Nyt, oliebehandlet hardwood bør rengøres med Jotun Thinner No. 18 eller cellulosefortynder efterflugt af en let slibning. Vejrslidt underlag slibes til frisk træværk. Malede overflader bør rengøres med et alkalieholdigt rengøringsmiddel, renses med ferskvand efterfulgt af en let slibning. Alle overflader bør slibes med slibepapir korn P80-P180. Fjern slibestøv.

### Anbefalet system

#### Grundning

Påfør 1-3 lag Clipper 1, vådt-i-vådt, afhængig af indtrængning i underlaget. Alternativt, påfør et strøg af produktet, der er fortyndet 20-30 % med den anbefalede Jotun Thinner.

#### Slutstrøg

Påfør min. 3 strøg. Let slibning med P240-P320 anbefales mellem hvert lag.

#### Bemærk

Materialer som fx rengøringsklude, køkkenrulle og beskyttelsestøj, som er forurenede af produktet, kan selvantænde spontant nogle timer senere. Forurenede materialer skal fjernes fra arbejdsstedet ved hver arbejdsdags afslutning og opbevares udendørs. Snavsede materialer skal fjernes fra arbejdsmiljøet dagligt og opbevares separat.

## Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

## Lagerholdbarhed v. 23°C

BENAR Marine 48 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 1112523

**1-1**

**1993**

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.