

## BENAR Marine

### Productbeschrijving

#### Type

Dit is een premium alkyd blanke hout olie/lak. Ontwikkeld voor tropische houtsoorten. Met een UV filter.

#### Kenmerken en voordelen

Goed weer en waterbestendig.

Het produkt behoud langdurig zijn flexibele eigenschappen en heeft hoogwaardige eigenschappen qua bescherming voor alle hout soorten. Het product behoudt zijn flexibiliteit voor een langere periode, en geeft een eerste klas bescherming voor alle soorten hout.

#### Aanbevolen gebruik

Met name voor buiten gebruik op houten ondergronden boven de waterlijn. Aanbrengen op Clipper 1 of op reeds met dit produkt geschilderde ondergronden.

Is binnen toepasbaar mits het niet in direct contact komt met textiel.

### Product data

<b>Kleuren</b>	helder		
<b>Algemeen type</b>	alkyd		
<b>Vaste stoffen</b>	62 ± 2	Volume%	
<b>Vlampunt</b>	62 °C		
<b>VOS-USA</b>	310	g/l	EPA Method 24
<b>VOS-emissie van oplosmiddelen, Richtlijn</b>	2,6	g/kg	SED (1999/13/EC)

### Verpakking (typisch)

	<b>Volume / Hoeveelheid (liters)</b>	<b>Grote van verpakking (liters)</b>
BENAR Marine	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

De hoeveelheid is gebaseerd op in de fabriek geproduceerde kleuren. Let op dat er variaties in de lokale verpakking en hoeveelheden kunnen zijn, door lokale regelgeving.

### Applicatie gegevens

#### Het product kan aangebracht worden met

Kwast: Effect kwasten.

### Aanbevolen laag dikte per laag

<b>Droog</b>	Minimaal	30 µm
<b>Droog</b>	Maximaal	40 µm
<b>Droog</b>	Typisch	35 µm
<b>Nat</b>	Minimaal	50 µm
<b>Nat</b>	Maximaal	65 µm
<b>Nat</b>	Typisch	55 µm

### Spuithoek per laag

<b>Theoretical</b>	Minimaal	15,5 m <sup>2</sup> /l
<b>Theoretical</b>	Maximaal	20,6 m <sup>2</sup> /l
<b>Theoretical</b>	Typisch	17,7 m <sup>2</sup> /l

### Product mengverhouding (in volume)

Één component

### Verdunning

Jotun Thinner No. 2 / Jotun White Spirit

### Droogtijden

#### Relatieve luchtvochtigheid (RH) 50%

Substraat temperatuur	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
<b>Stof droog</b>	18h	10h	6h	4h
<b>Hard droog</b>	48h	36h	24h	18h
<b>Overschilderbaar, minimum</b>	48h	36h	24h	18h

## Klaar voor gebruik

### Oppervlakte voorbehandeling

Voor het beste resultaat, moet de ondergrond schoon zijn, droog en helemaal vuilvrij. Verwijder los zittende lak, verweerd hout en loszittende houtvezels op reeds geschilderde ondergronden.

### Voorbehandeling

Nieuw vettig hardhout grondig reinigen met Jotun Thinner 18 en vervolgens schuren. Verweerde delen opschuren tot schoon oppervlak. Geschilderde ondergronden moeten worden gereinigd met loog, afgespoeld met schoon water en geschuurd met een fijne korrel. Alle ondergronden dienen geschuurd te worden met korrel P80-P180. Verwijder het schuurstof.

### Grondverf

Breng 5-15 (afhankelijk van de zuiging van de ondergrond) lagen nat-in-nat Clipper 1 aan. Alternatief is om 1 laag van dit produkt aan te brengen 20-30 % verdund met de aanbevolen Jotun Thinner.

### Toplaag

Breng minimaal 3 lagen aan. Aanbevolen om te schuren met een fijne korrel P240-P320 tussen elke laag.

### Opmerkingen

Met het produkt vervuilde materialen zoals poetslappen, reinigingsdoeken en beschermende kleding kunnen spontaan vlam vatten na enkele uren.

Vuile gebruikte materialen moeten aan het einde van dag van de werkvloer worden verwijderd en buiten worden opgeslagen. Vervuild materiaal moet na elke werkdag verwijderd worden van de werkplek en buiten opgeslagen worden.

---

## Opslag

Het product moet bewaard worden overeenkomstig met nationale regels. Bewaar de containers in een droge, koele en goed geventileerde ruimte en buiten bereik van hitte en ontstekings bronnen. Containers moeten goed gesloten blijven. Voorzichtig behandelen.

## Houdbaarheid in gesloten verpakking bij 23 °C

BENAR Marine

48 Maand(en)

In sommige commerciële markten kan een kortere houdbaarheid gedicteerd worden door de lokale regelgeving. Bovenstaand is de minimale houdbaarheid, hierna is de kwaliteit van de verf onderhevig aan goedkeuring

---

## Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheids notities op het blik.

Een veiligheid informatieblad is uitgegeven voor dit product.  
Gedetailleerde informatie over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in de product veiligheidsinformatieblad.  
Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4.  
Behandeling en opslag, zie paragraaf 7.  
Transport informatie verwijzen naar sectie 14.  
Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

---

## Afwijzing

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabrikaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het produkt zelf garanderen. Kleine produktvariëaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit produkt en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (verenigd Koninkrijk) versie voor.