

BENAR Marine

Descrizione del prodotto

Tipo

Olio/vernice alchidica di prima qualità. Formulato per legni tropicali. Contiene filtri UV.

Caratteristiche e benefici

Possiede buona resistenza agli agenti atmosferici ed all'acqua. Il prodotto mantiene la sua elasticità per lungo tempo e conferisce una perfetta protezione su tutti i tipi di legno. Il prodotto mantiene la sua elasticità per un lungo periodo, e conferisce una elevata protezione su tutti i tipi di legno.

Uso raccomandato

Da utilizzare su tutte le superfici, specialmente su esterni. Da applicare su Clipper I su superfici precedentemente trattate con questo prodotto. Può essere utilizzato all'interno, ma non in contatto con tessuti.

Confezioni (Tipico)

	Volume (litri)	Capacità del contenitore (litri)
BENAR Marine	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

Il volume indicato è quello alla produzione. Nota: locali variazioni nella confezione e/0 nel riempimento possono variare localmente a causa di diverse legislazioni.

Proprietà del prodotto

Colori	trasparente		
Tipo generico.	alchidico		
Solidi	62 ± 2 %		
Punto di infiammabilità	62 °C		
VOC	310 g/l	US EPA method 24	

Dati applicativi

Il prodotto può essere applicato con

Pennello: Pennello per ritocchi.

Resa per mano

Theoretical 20.6 m²/l - 15.5 m²/l

Spessore secco raccomandato per mano

Bagnato 50 µm - 65 µm
Secco 30 µm - 40 µm

Miscelazione in volume

Monocomponente

Diluyente

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

Tempi di essiccazione

Umidità relativa (RH) 50%

Temperatura del substrato	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Superficie secca (al tatto)	18h	10h	6h	4h
Secco al tatto	48h	36h	24h	18h
Secco per la ricopertura Min	48h	36h	24h	18h

Istruzioni per l'uso

Preparazione della superficie

Per ottenere il miglior risultato, il substrato deve essere pulito, asciutto ed esente da contaminanti. Su superfici pitturate rimuovere vernice non aderente, legno invecchiato e fibre di legno in fase di distacco.

Preparazione

Legni tropicali duri trattati con olio, devono essere lavati con Diluyente 18 o diluyente per nitro prima di eseguire una leggera carteggiatura. Superfici invecchiate devono essere carteggiate sino a raggiungere legno fresco. Superfici pitturate devono essere pulite con un detergente alcalino e risciacquate con acqua dolce, prima di eseguire la carteggiatura. Tutte le superfici devono essere carteggiate con carta P80-P180. Rimuovere la polvere causata dalla carteggiatura

Ciclo di pittura raccomandato.

Primer

Applicare 1-3 mani di Clipper 1, bagnato su bagnato in base all'assorbimento del legno. In alternativa, applicare una mano di questo prodotto diluito al 20-30 % con il diluyente raccomandato.

Finitura

Applicare minimo 3 mani. Leggera carteggiatura con carta P 240-P320 è raccomandata tra ogni mano.

Osservazioni.

Materiali tipo stracci, carta, indumenti contaminati con il prodotto possono autoincendiarsi dopo alcune ore. Materiale contaminante deve essere rimosso dal posto di lavoro alla fine di ogni turno e conservato fuori. Materiali contaminati devono essere rimossi dal posto di lavoro alla fine di ogni giornata lavorativa, e immagazinato all'esterno.

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato in accordo con le regolamentazioni nazionali. Mantenere il contenitore chiuso e lontano da fonti di calore e ignizione. I contenitori dovranno essere tenuti accuratamente chiusi. Maneggiare con cura.

Tempo di conservazione a 23 °C

BENAR Marine

48 mesi

In alcuni mercati il tempo di scadenza può essere più breve a causa delle leggi locali. Quanto sopra risulta essere il periodo minimo, trascorso tale periodo è necessario verificare la qualità del prodotto.

Salute e sicurezza

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore.

La scheda di sicurezza di questo prodotto è stata emanata.

Informazioni dettagliate relative alla salute e sicurezza, per l'utilizzo di questo prodotto, sono specificate nella scheda di sicurezza.

Misure di primo pronto soccorso, vedere sezione 4.

Maneggio ed immagazzinamento, veder sezione 7.

Informazioni sul trasporto, vedere sezione, 14.

Informazioni sulle normative, vedere sezione 15.

Dichiarazioni

Le informazioni in questo documento sono basate sulle nostre migliori conoscenze, basate su test di laboratorio, ed esperienza pratica. I prodotti Jotun sono considerati semilavorati e pertanto vengono utilizzati senza il nostro controllo. La Jotun può garantire solamente la qualità del prodotto. Alcune piccole modifiche possono essere apportate al fine di ottemperare alle legislazioni locali. Jotun si riserva di cambiare la presente scheda senza alcun preavviso.

Gli utilizzatori dovrebbero consultare la sede Jotun per verificare idoneità e proprietà relative all'applicazione ed al servizio richiesto.

La versione inglese farà fede nel caso di incongruenze nelle traduzioni in altre lingue.