

## BENAR Marine

### Ürün tanımı

#### Tür

Bu ürün çok şeffaf alkyd bazlı ahşap yağı ve verniğidir Tropical ahşaplar için tasarlanmıştır. UV filtresi içerir.

#### Özellikler ve faydalar

Atmosferik şartlara ve suya karşı yüksek dayanıma sahiptir. Ürün esnekliğini uzun süre korur ve her çeşit ahşapta birinci sınıf koruma sağlar. Ürün elastikliğini uzun bir süre korur, ve her türlü tahtaya birinci.

#### Tavsiye edilen kullanım

Su hattı üzerinde kalan bütün ahşap yüzeyler, özellikle dış alanlar için kullanılır. Clipper I üzerine ya da önceden bu ürünle boyanmış yüzeylerde uygulanır. Tekstillere temas etmeyecek şekilde iç alanlarda kullanılabilir.

### Ambalaj (Standart)

	Miktar (litre)	Ambalaj hacmi (litre)
BENAR Marine	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

Belirtilen miktarlar, fabrikada üretilen renkler içindir. Ambalaj miktarları ve dolulukları lokal kurallara göre farklılık gösterebilir.

### Ürün bilgileri

Renkler	Şeffaf
Genel tip	alkid
Katı madde oranı	62 ± 2 Hacim%
Parlama noktası	62 °C
Uçucu organik bileşik	310 g/l US EPA method 24

### Uygulama bilgisi

#### Ürün aşağıdaki ekipmanlarla uygulanabilir:

Fırça: Lekeler için uygun fırça

### Her kat için yayılma oranı

Teorik olarak 20.6 m<sup>2</sup>/l - 15.5 m<sup>2</sup>/l

### Her kat için tavsiye edilen kuru film kalınlığı

Islak 50 µm - 65 µm  
Kuru 30 µm - 40 µm

### Karışım Oranı (hacmen)

Tek bileşenli

### Tiner

Jotun Thinner No. 2 / Jotun Thinner No. 2

### Kuruma süreleri

#### Bağıl nem (BN) 50 %

Yüzey sıcaklığı	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Yüzey Kuruması	18saat	10saat	6saat	4saat
Sert Kuruma	48saat	36saat	24saat	18saat
Üzerine kat uygulama, minimum	48saat	36saat	24saat	18saat

## Kullanım talimatları

### Yüzey Hazırlığı

En iyi sonucu almak için yüzey her türlü kirden ve yağdan arınmış olmalıdır. Boyalı yüzeylerde, vernik kalıntılarını, aşınmış ahşap ve ahşap liflerini kaldırın.

### Ön hazırlık

Yeni yağlı tropikal ahşap hafif zımparalamadan sonra, Jotun Tiner 18 veya selülozik vernik için olan tinerle yıkanmalı. Aşınmış yüzeyler ham ahşaba varana kadar zımparalanmalı. Boyalı yüzeyler alkalin deterjanla yıkanmalı, hafif zımparadan sonra tatlı suyla durulanmalı. Tüm yüzeyler P80-P180 kağıdıyla zımparalanmış olmalı. Zımpara tozunu alınız.

### Tavsiye edilen boya sistemi

#### Astar

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak Clipper I'i ıslak üstüne ıslak 1 ile 3 kat arasında uygulayınız. Alternatif olarak, Jotun tineriyle e %20-30 oranında inceltilmiş ürünü tek kat uygulayın.

#### Son kat

En az üç kat uygulama yapınız. P240-P320 hafif zımpara ile her kat arasında yapılması önerilir.

### Uyarılar

Ürün ile temas etmiş olan malzemeler belirli bir süre kendiliğinden tutuşabilir  
Çalışma alanında boya bulaşmış malzemeler, çalışma günü sonunda dışarıda tutulmalıdır.  
Kirlenmiş maddeler her çalışma günü sonunda çalışma alanından çıkarılmalı ve dışarıda saklanmalıdır.

## Depolama

Ürün, ulusal düzenlemelere uygun olarak depolanmalıdır. Ambalajlar, kuru, serin, iyi havalandırılan yerlerde, ısı ve kısılcım kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. Dikkatlice taşıyınız.

## 23 °C 'deki Raf Ömrü

BENAR Marine

48 Ay

Bazı lokasyonlarda, yerel ticari mevzuatlar sebebiyle ambalaj üzerindeki raf ömrü daha kısa yazılabilir. Yukarıda belirtilen asgari raf ömrü denetimlerle kontrol edilmelidir.

## Sağlık ve güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.

Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.

İlk yardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.

Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.

Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.

Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.

## Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirliğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (UK) versiyonu geçerli olacaktır.