

JOTUN Industri exteriör

Produktbeskrivning

Typ

En högpigmenterad akrylfärg för målning av utvändigt trä och fasadskivor.

Egenskaper och fördelar

Det höga pigmentinnehållet skyddar träet mot nedbrytning på grund av skadligt solljus och gör att produkten är mycket väderbeständig. Innehåller filmkonserverande medel mot svartmögel.

Användningsområde

Används i system med JOTUN Industri opaque primer eller JOTUN Industri Grunning Visir.

Produktdata

Emballagestorlek	10 L (BAS 9 L)
Tillgängliga baser	A, B, C och oxidröd.. BASER SKALL INTE ANVÄNDAS OBRUTNA.
Brytning	Bryts enligt JOTUN Multicolor Industri-recept.
Kulör	Vit
Glans	15-20
Generisk typ	Akryl.
Torrhalt	± 2 volym% Vit / C bas : 35 / 34
Litervikt	kg/l Vit / C bas : 1 .30 / 1.10
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Avrunda skarpa kanter. Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Gör en provstrykning. Vid ytbehandling på brandskyddsbehandlad panel kan man få problem med avflagnings/saltutfällning.

Appliceringsmetoder

Pensel, roller eller spruta.

Riktlinjer för sprutmålning

Munstyckets diameter	0.46 mm (0.018")
Sprutvinkel	60-80°
Färgtryck	15-18 MPa (150-180 kg/cm ²)

Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.

Rekommenderad skiktjocklek per strykning

Torr	Minimum	40 µm
Torr	Maximum	50 µm
Våt	Minimum	90 µm
Våt	Maximum	100 µm

Förbrukning per strykning

Rekommenderad, ohyvlat trä	8 - 10	m ² /l
Rekommenderad, hyvlat trä	10 - 12	m ² /l

Spädning

Tillsätt inga främmande oljor. Skall inte spädas.

Rengöring av verktyg

Vatten

Torktider

Avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C
Dammtorr	30 min.
Övermålningsintervall, minimum	2 t.

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Grundning

JOTUN Industri grunning Visir eller JOTUN Industri Opaque Primer. Kapytor grundas med JOTUN Industri grunning Visir eller VISIR Oljegrunding.

Behandling efter montering

Skador och ändträ påförs 3-4 strykningar VISIR Oljegrunding vått-i-vått innan vidare behandling. Påför DEMIDEKK Ultimate, OPTIMAL, BUTINOX Futura eller JOTAPROFF Fasadakryl som slutstrykning.

Slutstrykning

Rekommenderad filmtjocklek, inkl. grundning och ev. JOTUN Industri Optimal, är min. 100 µm.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.