

JOTAPROFF Våtrum 20

JOTAPROFF Våtrum 20

Produktbeskrivning

Typ

Slitstark halvblank akrylbaserad färg som är vattenburen. Produkten innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för beväxning av svartmögel på ytan. I kombination med Jotuns våtrumstapet och JOTUN Grundning och lim för våtrum är produkten en del av Jotuns Våtrumssystem. Godkänd av Måleribranschens våtrumskontroll (MVK).

Egenskaper och fördelar

Vattentätande och vattenavvissande ytskikt på väggar och tak i våtrum/våtzoner.

Användningsområde

Kan användas som vattentätt och vattenavvissande ytskikt på väggar och tak i våtrum/våtzoner på sjukhus, livsmedelsindustrin och övriga utrymmen där en slitstark och fuktbeständig yta krävs. Färgen innehåller medel som skyddar mot mögelbeväxning. Produkten rekommenderas enbart för inomhusbruk. För att uppnå ett godkänd våtrumssystem måste utförandeanvisningarna för JOTAPROFF Våtrumssystem följas noga. Se separat broschyr för utförligare information om systemets uppbyggnad.

Underlag

Godkända underlag är betong, puts och gipsskivor. Spånskivor är inte ett godkänt underlag för JOTAPROFF Våtrumssystem.

Produktdata

Emballagestorlek

Tillgängliga baser

Vit, A, B och C.
Baser skall inte användas obrutna (gäller inte vit-bas).

Brytning

Baser skall brytas över Jotun Multicolor. Upp till 10 % med Jotun Multicolor brytpastor. Om vit-bas skall användas som vit ska den INTE brytas över Jotun Multicolor. Övriga kulörer skall blandas över Jotun Multicolor.

Kulör

Vit bas kan användas obruten som vit. Vit bas är fullpigmenterad och kan användas som vit.

Glans

20 halvblank

Generisk typ

Akrylbaserad dispersionsfärg

Volymtorrhalt

38 ± 2 volym%

Litervikt

1,3

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 5 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Läs utförandeanvisningen för JOTAPROFF Våtrumssystem på jotun.se innan montering.
Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader. Rör om noga.

Appliceringsverktyg / -metoder

Påföres enklast med roller, men även pensel och högtrycksspruta kan användas. För utsparning används pensel.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

| | |
|-----------------------------|--|
| Munstyckets diameter | 0,53 mm (0.021") |
| Sprutvinkel | 65°-80° |
| Färgtryck | Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²) |

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penselvätt.

Sträckförmåga och skiktjocklek

| | Förbrukning per strykning (m ² /liter) | Rekommenderad skiktjocklek per skikt (µm) | |
|----------------|---|---|-----------------|
| | | Våt (beräknad) | Torr (beräknad) |
| Rekommenderad: | 7 - 10 | 100 - 143 | 38 - 54 |

Förtunning

Skall inte spädas.

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C vid applicering.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.
Låt torka minst 10 dagar innan vattenbegjutning.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar

Luftfuktighet (RH) 50 %

| | |
|-------------------------------|-------|
| Luftens temperatur | 23 °C |
| Underlagets temperatur | 23 °C |

| | |
|------------------------------|----------|
| Torr för beröring | 1 t |
| Övermålningsbar efter | 4 t |
| Genomhärdad | 4 veckor |

Bruksanvisning

Uppbyggnad av ett vattentätt system.

Förarbete: Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Rengör med JOTUN Special Målartvätt. Ojämheter i underlaget, skruvhål, skarvar mellan skivmaterial, samt in- och utgående hörn spacklas med JOTUN Spackel våtrum. Vid användning av skivunderlag skall utgående hörn förstärkas med hörnbeslag och skarvarna förstärks med pappersremsa.

Övergång mellan vägg och golv: Vid användning av vinylbeläggning på golv skall glasfiberväven dras minst 30 mm över golvbeläggningens sockel. JOTUN Grundning och lim för våtrum och JOTAPROFF Våtrum 20 skall påföras minst 3 mm nedanför väven för att försegla kanten på denna. Språnget mellan sockel och vägg spacklas med JOTUN Spackel våtrum. Överlappning på golvbeläggning av PVC som har en yta av PUR slipas noga. Avlägsna slipdammet och avfetta för att säkra god vidhäftning mellan golvbeläggning och det målade våtrumssystemet.

Vid montering av kakel som sockel skall väggen färdigbehandlas med hela färgssystemet innan sockeln sätts upp. Färgssystemet skall överlappa golvmembranet med minst 30 mm. Efter att sockeln av kakel limmats upp skall kanten mellan kakel och färgssystemet förseglas med Casco AquaSeal.

Rör genomföringar: Runt genomföringar skall det skäras en V-fog som grundas med JOTUN Grundning och lim för våtrum som förtunnats 2:1 med vatten. Skall torka minst 4 timmar. Därefter fylls fogen med Casco AquaSeal. Vid väggdosor kan man i tillägg täcka med en manschett avsedd för rör-i-rör system. Manschetten limas fast till underlaget med Casco AquaSeal.

Grundning: Alla sugande underlag grundas med JOTUN Grundning och lim för våtrum som förtunnats 2:1 med vatten. Förbrukning ca. 15 m²/liter. Skall torka minst 4 timmar.

Väggbeklädnad: Påför oförtunnad JOTUN Grundning och lim för våtrum. Förbrukning 4-5 m²/liter. Använd en långhårig roller. Montera JOTUN Våtrumstapet. Säkerställ att JOTUN Grundning och lim för våtrum inte hinner bli yttorr innan tapeten monteras. Tapetvåderna monteras kant i kant på ytorna och med 1 cm överlappning i inåtgående hörn. Montera max 2 längder åt gången. Det är viktigt att blåsor som uppkommit slätas ut. Detta utförs enklast med en styv plastspackel där kanterna avrundats med slippapper. Påför JOTUN Grundning och Lim för våtrum som grundning. Grundningen påföres därefter oförtunnad, detta kan göras «vått i vått». Låt grundningen torka i 12 timmar.

Vid montering av tapet skall en tapetkniv med nytt tunt blad användas för att skära tapeten. Skador eller sprickor i tapeten som uppstår i samband med friskärning runt rör genomföringar skall repareras med en extra strykning oförtunnad JOTUN Grundning och lim för våtrum på skadan.

Slutstrykning: 2 x JOTAPROFF Våtrum 20.

Underlag som sedan tidigare är målat med Jotuns Våtrumssystem

Förarbete: Rengör med JOTUN Special Målartvätt, mattslipa ytan och avlägsna allt slipdam.

Slutstrykning: 2 x JOTAPROFF Våtrum 20.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet inte överstiga pH 9. JOTUN Special målartvätt rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning

Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och EU-blomman.

Godkännanden



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.