

Rehabilit Cubiertas

Descripción del producto

Naturaleza

Este producto es un revestimiento impermeabilizante elástico fabricado con resinas en emulsión especialmente plastificadas.

Características y ventajas

Pintura para aplicación en capa gruesa, ofreciendo un acabado semisatinado, de gran resistencia, flexibilidad e impermeabilidad. Es totalmente atóxico.

Uso recomendado

Está especialmente concebido para recubrir tejados y terrazas exteriores de edificios, así como muros con problemas de filtraciones en paramentos verticales, taponando las diversas grietas que ocasionalmente se hayan podido generar y confiriendo una impermeabilización a la superficie recubierta, siendo una solución al problema de las filtraciones de agua a través de los techos.

No aplicar directamente sobre superficies brillantes, sin poro o vitrificadas.

Substrato

Yeso, hormigón, ladrillo, placas de yeso y revocos.

Ficha del producto

Envasado	4 L y 15 L
Colores	Blanco y rojo. Para otros colores consultar posibilidades.
Sólidos en volumen	43 ± 2 volumen% Teórico

Datos de aplicación

El producto puede aplicarse mediante

Rodillo : Recomendado.

Brocha : Recomendado.

Llana de acero o de nylon.

Espesor de película por capa

1 - 2 kg/m² El rendimiento depende del espesor de película aplicado, de la textura, de la porosidad del soporte, de las irregularidades, de la temperatura, de las pérdidas durante el pintado, etc.

Dilución

Listo al uso.

Condiciones durante la aplicación

La temperatura del soporte debería ser como mínimo 10 °C y al menos estar 3°C por encima del punto de rocío, tanto la temperatura como la humedad deben medirse en las proximidades del soporte. En áreas confinadas se necesita disponer de una buena ventilación para asegurar un correcto secado.

Tiempos de secado

Los tiempos de secado dependen generalmente de la ventilación, de la temperatura, de los espesores y del número de capas, y quedarán afectados correspondientemente.

1. Los datos recomendados indicados lo son para repintar con el mismo tipo genérico de pintura.
2. En el caso de aplicaciones multicapa, los tiempos de secado se verán influenciados por el número y la secuencia y por el espesor total de las capas previamente aplicadas.
3. La superficie deberá lijarse para obtener la máxima adherencia si la aplicación se realiza después del tiempo de repintado recomendado.

Humedad relativa (HR) 50%

Temperatura del sustrato

23 °C

Secado superficial (al tacto)

3 h

Secado

24 - 48 h

Seco para repintar, mínimo

6 - 7 h

Instrucciones de uso

Preparación de superficie

El sustrato debe estar en buenas condiciones, limpio, seco, libre de polvo, aceite, grasa y lechada, así como de moho y defectos inherentes a la humedad. etc. Toda traza de migraciones y/o filtraciones deberán ser eliminadas. Las superficies caleadas y polvorizadas, granos sueltos y material mal adherido deben ser eliminados con un cepillo de cerdas duras.

Si la superficie ya estaba pintada, debe lijarse a fondo antes de aplicar la pintura, o bien probar en una área pequeña de la zona a recubrir la total aceptación y adherencia de la pintura sobre la vieja. Se recomienda aplicar previamente una capa de imprimación selladora/consolidante Jotashield Penetrating Primer Blanco. La superficie a tratar debe tener una lisura suficiente para que la distribución de la pintura ofrezca un espesor y aspecto homogéneo.

Si se trata de hormigón, éste debe ser de buena calidad y no rugoso. Si se trata de un hormigón ligero (de "escorias") debe recubrirse con un mortero de cemento de calidad.

Otras superficies:

El producto puede ser usado sobre otros sustratos. Contactar con Jotun para más información.

No aplicar directamente sobre superficies brillantes, sin poro o vitrificadas. En estos casos se debe abrir el poro o matizar antes de proceder a aplicar el sistema de pintado.

Sistema de pintado recomendado

Acabado

Jotashield Penetrating Primer Blanco : 1 x 35 micras (µm) Espesor película seca

Rehabilit Cubiertas : 1 x 400 micras (µm) Espesor película seca

Malla (Tela de armar, mientras la capa de Rehabilit Cubiertas permanece húmeda)

Rehabilit Cubiertas : 1 x 400 micras (µm) Espesor película seca

Dependiendo del área de uso pueden especificarse otros sistemas.

Observaciones

Se pueden especificar otros sistemas, dependiendo del uso.

Los envases con diferentes números de partida deben mezclarse todos juntos antes de usar.

Por favor consultar con el Departamento Comercial de Decoración si se precisa asistencia técnica.

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco y bien ventilado y alejados de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados y estancos.

Tiempo de vida de almacenaje a 23 °C

Rehabilit Cubiertas 48 meses

En algunos mercados el tiempo de vida de almacenaje puede ser inferior debido a la legislación local. El dato indicado es el tiempo de vida de almacenaje mínimo, tras el cual la calidad de la pintura estará sujeta a re-inspección.

Salud y Seguridad

Observar las indicaciones ambientales y de seguridad contenidas en la etiqueta.

Existe disponible una Ficha de Datos de Seguridad para este producto.

En la Ficha de Datos de Seguridad se indica la información detallada relativa a los riesgos para la salud y la seguridad y las medidas de protección para el uso de este producto.

Medidas de primeros auxilios, consultar la sección 4.

Manipulación y almacenaje, consultar la sección 7.

Transporte, consultar la sección 14.

Información reglamentaria, consultar la sección 15.

Nota de descargo

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).