

# JOTUN Spartel Grove Underlag

## JOTUN Sparkel grove underlag

### Produktbeskrivelse

#### Type

Let spartelmasse.

#### Egenskaber og fordele

Kan udspartles i tykkelse 0-12 mm uden at danne sprækker. Krymper minimalt.

#### Anvendelsesområde

Udfyldning af huller og udjævning af grove underlag.

Til plet- og fuldspartling af bygningsplader, puds og beton. Anvendes kun i tørre rum. Massen anbefales ikke brugt i forbindelse med strimling.

### Produktdata

<b>Generisk type</b>	Håndspartelmasse, der er baseret på cellulosederivater, der er tilsat lette fyldstoffer kombineret med finknust dolomitmarmor.		
<b>Viskositet</b>			
<b>Tørstofindhold efter volumen</b>	70	± 2	volumen%
<b>Litervægt</b>	0.8		
<b>Partikkel størrelse</b>	0	-	0.3 mm

### Påføringsinformation

#### Bemærk

#### Fortynder

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)

JOTUN Sparkel grove underlag

## Tørretider

<b>Støvtør</b>	30 min.
<b>Berøringstør</b>	24 time(r)
<b>Klar til brug</b>	24 time(r)

## Brugsanvisning

### Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.


### Affaldshåndtering



## Miljømærkning




## Godkendelser



### CE-mærkning

Der er udarbejdet ydeevneerklæring for produktet (DoP).



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

## Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding  
Tlf.: +45 76 30 32 00  
Mailadresse: mail@jotun.dk

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.