

JOTUN Lim ekstra

Produktbeskrivelse

Type

Vegglim på PVA (EVA basis).

Vanntynnet emulsjonslim på PVA-basis for oppsetting i tørre rom av jute- og glassfiberstrie, strå-, sjøgress- og vevtapeter med papirbakside, vinyltapeter med papir-, polyester- eller glassfiberbakside, tapeter av polyetylen-skum og polyetylen-tapeter med papirbakside.

Bruksområde

For glassfibervev, tekstil- og vinyltapeter i tørre rom.

Underlag

Kan brukes på underlag som trefiber-, spon- og gipsplater, puss, sandsparkel, tidligere malte flater, papirtapeter og vinyltapeter med papirbakside.

Produktdata

Emballasjestørrelser	1 L , 5 L og 15 L Plastemballasje
Farger	Hvit
Generisk type	PVA emulsjonslim.
Tørrestoff pr volum	20 ± 2 volum%
pH-verdi	7 til 8

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Følg anvisninger fra leverandør av tapet.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel eller rull. Limet påføres i et jevnt lag.

Rengjøring av maleverktøy

Rengjøres i vann før limet tørker.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Anbefalt filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	4 - 4	250 - 250	50 - 50
Kommentarer:	Avhenger av underlaget.		

Tynner

Skal normalt ikke tynnes.

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C. Sørg for god ventilasjon.

Tørketider

Avhenger av materialtype, temperatur og luftfuktighet.

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal ha jevn overflatestruktur, være fast og godt avbundet. Løstsittende tapeter fjernes. Vinylsjiktet på vinyltapeter fjernes. Tidligere malte flater vaskes med JOTUN Spesialvask før maling. Halvblanke og blanke malinger nedmattes med slipepapir.

Grunning

Sterkt sugende underlag som f.eks. puss, sandsparkel, enkelte bygningsplater etc. må forlimes med JOTUN Lim ekstra tynnet med vann i forholdet 1:3. Underlag med gjensittende gammel papirtapet anbefales grunnet med JOTUN Grunning for tapet.

Sparkel, kitt, fugemasse

Sår og ujevnheter i underlaget, samt plateskjøter og spikerhoder sparkles ut med JOTUN Sparkel gipsplate - fin eller JOTUN Sparkel vegg og tak - medium.

Lim

Brukes vanligvis i levert konsistens. Limet påføres i et jevnt lag. For all oppsetting er det viktig at det påførte limet skal avgi endel fuktighet, men allikevel klebe ved oppsetting.

NB! For all oppsetting, følg nøye materialfabrikantens anvisninger når det gjelder arbeidsmetoder.

Oppsetting av:

1. Glassfiberstrie.
2. Tapet av polyetylen-skum.

Limet rulles i et jevnt sjikt på underlaget. Påfør lim for 1-2 lenker. Oppsettingen gjøres mens limet fremdeles klister. Sett lenkene kant i kant eller overlapp og gjennomskjær med skarp kniv. Press lenken nøye fast med plast- eller stålsparkel. Når materialet skjæres, gjøres fastpressingen så sent som mulig. Overmaling skal tidligst gjøres 1 døgn etter oppsetting. Overlappsliming av vinyl gjøres med JOTUN Lim våtrom.

Oppsetting av:

Vinyltapet med papirbaksid + papirtapet. Limet påføres i et jevnt sjikt med rull eller pensel på tapetets baksid. Brett lenken sammen og la ligge noen minutter. Oppsettingen gjøres normalt kant i kant. Press tapetet nøye fast med plastsparkel eller tapetbørste. Overlappsliming av vinyl gjøres med JOTUN Lim våtrom.

Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wiper anbefales for å rengjøre søl. **JOTUN Spesial wiper** er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Rester av lim skal ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Godkjenninger



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

45199352, 45154094, 45199204

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.