

JOTUN Industri Terrassebeis

Produktbeskrivelse

Type

Oliebaseret, vandfortyndbar lasur. Baseret på samme teknologi som **DEMIDEKK Terrasseolie**.

Egenskaber og fordele

Har gode penetrerende egenskaber og giver god beskyttelse mod nedbrydning fra UV-lys og svampeangreb. Produktet giver terrasseplankerne en vandafvisende effekt. Indeholder pigmenter og lysfilter, der beskytter træværket mod nedbrydning fra UV-lys. Indeholder filmkonserverende middel mod overfladeskimmel. Dette giver et vedligeholdelsesinterval på op til 3 år.

Anvendelsesområde

Til industriel lasering af terrasseplanker. Anbefales til trykimprægnerede terrasseplanker, hvor en transparent, ikke-filmdannende beskyttelse ønskes.

Underlag

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Max. fugtindhold i træværket 18%. Temperatur i luft og underlag skal min. være 15°C. Produktet trænger mindre ind i og omkring knaster. Som følge heraf kan der forekomme slitage, glans- og farveforskelle.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Fås i følgende baser	C-base
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor .
Kulører	Farver og farvenuancer er specielt vigtigt ved transparent behandling. Underlagets farve kan påvirke det endelige resultat. Forkert valg af farve til lasur er vanskeligt at korrigere. Lav prøveopstrøg inden arbejdet starter.
Generisk type	Alkydemulsion.
Tørstofindhold efter volumen	36 ± 2 volumen%
Litervægt	1.01
pH værdi	8.6
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet indeholder max 10 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Produktet er beregnet til industriel påføring. Påføres i et tyndt lag, skal ikke danne film. Fjern overskydende lasur.

Påføringsværktøjer / -metoder

Industriel påføring med påførings-/malermaskine.

Rengøring af maleværktøj

Maskiner og udstyr rengøres med vand.

Spredeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Anbefalet filmtykkelse per strøg (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
	15 - 22	45 - 67	16 - 24

Fortynder

Vand

Kan fortyndes med vand 0-40%. Mængden, som påføres, justeres ved fortynding.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +15°C. RF i træværket max. 18%.

Tørretider

Vand stryges af inden stabling/pakning.

Klar til brug 24 time(r)

Brugsanvisning

Bemærk

Kontakt din lokale Jotun salgskonsulent for vejledning og testkørsel.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmaessige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 2478885

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.