

JOTUN Industri Terrassebeis

Produktbeskrivelse

Type

Oljebasert vannfortynnbar beis . Basert på tilsvarende teknologi som **TREBITT Terrassebeis**.

Egenskaper og fordeler

Har god penetrerende evne og gir god beskyttelse mot lysnedbrytning og soppangrep. Produktet gir terrassebordene en vannavvisende effekt. Inneholder pigmenter og lysfilter som beskytter treverket mot lysnedbrytning. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Dette gir vedlikeholdsintervall på inntil tre år.

Bruksområde

For industriell beising av terrassebord. Anbefales brukt på trykkimpregnerte terrassebord hvor det ønskes en transparent ikke-filmdannende beskyttelse av treverket.

Underlag

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Maks. fuktinnhold i treverket 18 %. Underlagets og luftens temperatur skal være min. 15 °C. Produktet har mindre inntrengning i og omkring kvister. Slitasje, glans- og fargeforskjeller kan oppstå som følge av dette.

Produktdata

Emballasjestørrelser	18 L
Fås i følgende baser	C-base
Brekking	Baser skal blandes over Jotun Multicolor .
Farger	Farger og fargenyanser er spesielt viktig i transparent behandling.Underlaget kan påvirke farger resultatet. Feil fargevalg i beis er vanskelig å rette opp. Gjør prøveoppstrøk før arbeidet igangsettes.
Generisk type	Alkydemulsjon.
Tørrestoff pr volum	36 ± 2 volum%
Litervekt	1.01
pH-verdi	8.6
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet inneholder maks 10 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Produktet er beregnet for industriell påføring. Legges tynt på og skal ikke danne film. Overskytende beis fjernes.

Påføringsutstyr/-metoder

Industriell påføring med børstemaskin.

Rengjøring av maleverktøy

Maskiner og utstyr rengjøres med vann.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Anbefalt filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
	15 - 22	45 - 67	16 - 24

Tynner

Vann

Kan tynnes med vann 0-40 %. Påleggsmengde kompenseres ved tynning.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +15 °C. Relativ fuktighet treverk maks. 18%.

Tørketider

Vann må drives av før stabling/pakking.

Brukstørr 24 t

Bruksanvisning

Anmerkning

Kontakt din lokale Jotun salgskonsulent for veiledning og prøvekjøring.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.