

JOTUN Lim Sprøjte

Produktbeskrivelse

Type

Væglim på PVA (EVA basis).

Vandfortyndbar emulsionslim på PVA-basis til tapetsering med Colortex, glasvæv, papir- og vinyltapet med papirbagside og polyetylenskum i tørre rum.

Anvendelsesområde

Til glasvæv, tekstil- og vinyltapeter i tørre rum.

Kan benyttes mod træfibre, spån- og gipsplaner, sandspartel, puds og beton.

Produktdata

Emballagestørrelser	15 l og 30 l
Kulører	Hvid
Generisk type	PVA emulsionslim.
pH værdi	6 til 8

Påføringsinformation

Bemærk

Følg anvisninger fra tapetleverandøren. Limen er klar til brug for påføring med sprøjte eller maskinelt. Anvendes i leveret konsistens. Bør rulles efter. Skal normalt ikke fortyndes. Sørg for god ventilation.

Påføringsmetoder

Pensel, rulle, sprøjte eller maskinel påføring.

Vejledende data for air spray

Sprøjtedyse	0,53 mm (0.021")
Sprøjtevinkelgrader	65°- 80°
Dysetryk	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Bør rulles efter.

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

Forbrug pr. strøg

4 m²/l

Rengøring af maleværktøj

Vand inden udtørring.

Tørretider

Afhængig af materialetype, temperatur og luftfugtighed.

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal have en ensartet overfladestruktur, være fast og godt afbundet. Løstsiddende tapet fjernes. Tidligere maalede underlag rengøres med JOTUN Husvask og skylles med rent vand. Halvblanke og blanke malinger nedmattes med slibepapir.

Grundning

Gammel blank/halvblank maling grundes med JOTUN Hæftegrunder Universal. Meget sugende underlag bør grundes med JOTAPLAST Væg / JOTAPROFF Akryl 07. Underlag med gammelt papirtapet, som ikke fjernes, anbefales grundet med JOTUN Grunder til Tapet.

Opsætning

Limenes påføres i et jævnt lag. For al tapetsering gælder, at det er vigtigt, at den påførte lim kan afgive en del fugt, men stadig kunne klæbe ved opsætning. NB! Ved al tapetsering, følg materialeproducentens anvisninger omhyggeligt mht. arbejdsmetoder.

Opsætning af:

1. Glasvæv
2. Tapet av polyetylenkum.
Rulles i et ensartet lag på underlaget. Påfør lim til 1-2 baner. Opsætningen udføres, mens limen fremdeles klistrer. Sæt banerne kant i kant eller overlap og gennemskær med en skarp kniv. Pres længden omhyggeligt fast med en plastik- eller stålspartel. Når materialet skæres, presses materialet fast så sent som muligt. Overmaling kan tidligst udføres 1 døgn efter opsætning. Brug JOTUN Lim Vådtrum til limning af overlappinger af vinyl.

Opsætning af: Vinyltapet med papirbagside + papirtapet.

Påføres i et ensartet lag med rulle eller pensel på tapetets bagside. Fold tapetet og lad det hvile nogle minutter. Opsætningen gøres normalt kant i kant. Pres tapetet omhyggeligt fast med en plastikspartel eller en tapetbørste. Brug JOTUN Lim Vådtrum til limning af overlappinger af vinyl.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Limrester må ikke hældes i afløb/kloak, bortskaffes iht. lokale forskrifter.



Godkendelser



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.