

JOTUN Lim sprøyte

Produktbeskrivelse

Type

Vegglim på PVA (EVA basis).

Vanntynnet emulsjonslim på PVA-basis for oppsetting av slett duk av polyester/cellulose, glassfiberstrie, papir- og vinyltapet med papirbakside og polyetylenkum i tørre rom.

Bruksområde

For glassfibervev, tekstil- og vinyltapeter i tørre rom.

Kan benyttes mot trefiber-, spon-, og gipsplater, sandsparkel, puss og betong.

Produktdata

Emballasjestørrelser	15 L og 30 L
Farger	Hvit
Generisk type	PVA emulsjonslim.
pH-verdi	6 til 8

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Følg anvisninger fra leverandør av tapet. Limet er levert klart til bruk for applisering med sprøyte eller maskin. Brukes i levert konsistens. Bør etterrulles. Skal normalt ikke tynnes. Sørg for god ventilasjon.

Påføringsmetoder

Pensel, rull, sprøyte eller maskinell påføring.

Anbefalte data for høytrykksprøyting

Dysetørrelse	0,53 mm (0.021")
Viftevinkel	65-80°
Trykk ved dyse	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Bør etterrulles.

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

4 m²/l

Rengjøring av maleverktøy

Rengjøres i vann før limet tørker.

Tørketider

Avhenger av materialtype, temperatur og luftfuktighet.

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal ha jevn overflatestruktur, være fast og godt avbundet. Løstsittende tapeter fjernes. Tidligere malte flater vaskes med JOTUN Husvask, og skylles med rent vann. Halvblanke og blanke malinger nedmattes med slipepapir.

Grunning

Gammel blank/halvblank maling grunnes med JOTUN Heftgrunning Universal. Sterkt sugende underlag bør grunnes med JOTAPLAST Vegg / JOTAPROFF Akryl 07. Underlag med gjensittende gammel papirtapet anbefales grunnet med JOTUN Grunning for tapet.

Lim

Limet påføres i et jevnt lag. For all oppsetting er det viktig at det påførte limet skal avgi endel fuktighet, men allikevel klebe ved oppsetting. NB! For all oppsetting, følg nøye materialfabrikantens anvisninger når det gjelder arbeidsmetoder.

Oppsetting av:

1. Glassfiberstrie.
2. Tapet av polyetylen-skum.

Limet rulles i et jevnt sjikt på underlaget. Påfør lim for 1-2 lenker. Oppsettingen gjøres mens limet fremdeles klistrer. Sett lenkene kant i kant eller overlapp og gjennomskjær med skarp kniv. Press lenken nøye fast med plast- eller stålsparkel. Når materialet skjæres, gjøres fastpressingen så sent som mulig. Overmaling skal tidligst gjøres 1 døgn etter oppsetting. Overlappsliming av vinyl gjøres med JOTUN Lim våtrom.

Oppsetting av: Vinyltapet med papirbaksid + papirtapet.

Limet påføres i et jevnt sjikt med rull eller pensel på tapetets baksid. Brett lenken sammen og la ligge noen minutter. Oppsettingen gjøres normalt kant i kant. Press tapetet nøye fast med plastsparkel eller tapetbørste. Overlappsliming av vinyl gjøres med JOTUN Lim våtrom.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Rester av lim skal ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Godkjenninger



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

22338149, 25911298

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laborietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.