

JOTUN Lim sprut och maskin

Produktbeskrivning

Typ

Vägglimm baserat på PVA (EVA basis).

Vattenburet emulsionslim baserat på PVA. För montering av Colortex, glasfiberväv, pappers- och vinyltapet med pappersbaksida och polyetenskum i torra rum.

Användningsområde

För glasfiberväv, textil- och vinyltapet i torra rum.

Kan användas på träfiber-, spån och gipsskivor, sandspackel, puts och betong.

Produktdata

Emballagestorlek	15 L och 30 L
Kulör	Vit
Generisk typ	Emulsionslim baserat på PVA.
pH värde	6 till 8

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Följ angivelser från tapetleverantören. Limmet är färdigt att användas. Appliceras med spruta eller maskin. Produkten är färdig att användas i den levererade konsistensen. Bör efterrullas. Skall normalt sätt inte spädas. Sörj för god ventilation.

Appliceringsmetoder

Pensel, roller, spruta eller maskinell påföring.

Riktlinjer för sprutmålning

Munstyckets diameter	0,53 mm (0.021")
Sprutvinkel	65-80°
Färgtryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Bör efterrullas.

Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.

Förbrukning per strykning

4 m²/l

Rengöring av verktyg

Vattna innan limmet torkar.

Torktider

Beroende av material, temperatur och luftfuktighet.

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall ha en jämn ytstruktur och vara fast bundet. Lös tapet skall avlägsnas. Tidigare målade ytor tvättas med JOTUN Husvask. Skölj med rent vatten. Halvblank och blank färg mattas ned med slippapper.

Grundning

Gammal blank och halvblank färg grundas med JOTUN Häftgrund Universal. Starkt sugande underlag skall grundas med JOTAPLAST Vägg / JOTAPROFF Akryl 07. Underlag med gammal papperstapet grundas företrädesvis med JOTUN Grundning för tapet.

Lim

Limmet skall påföras i ett jämnt lager. För all montering av tapet är det viktigt att det påförda limmet avger en del fukt, men fortfarande klibba vid montering. OBS! Följ alltid materialfabrikantens anvisningar beträffande arbetsmetod.

Montering av:

1. Glasfiberväv
2. Tapet av polyetylenkum.

Appliceras i ett jämnt skikt med rulle. Påför lim för 1-2 våder åt gången. Montering skall utföras medans limmet fortfarande är klibbigt. Sätt våderna kant i kant eller med överlappning och skär genom med vass kniv. Släta ut våden ordentligt med hjälp av en spackelspade (av stål eller plast). Om materialet skall skäras bör man vänta så länge som möjligt innan fastpressning. Övermålning skall tidigast ske 1 dygn efter montering. Vid limning av överlappning på vinyl skall JOTUN Lim våtrum användas.

Montering av: Vinyltapet med pappersbaksida+ papperstapet.

Påføres i ett jämnt skikt med pensel eller rulle på tapetens baksida. Vik samman våden och låt den ligga några minuter. Monteras normalt kant i kant. Släta ut tapeten noga med hjälp av en spackelspade av plast eller en tapetborste. Vid limning av överlappning på vinyl skall JOTUN Lim våtrum användas.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Rester av lim skall inte tömmas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Godkännanden



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.