

淑女魅影内墙漆

产品描述

类型

无溶剂水性丙烯酸涂料，适用于室内干燥区域。

特点和优点

淑女魅影内墙漆近零哑光的质感，从量变到质变的光学黑科技，呈现真实的色彩还原。即使涂刷深色，也可以让您的空间很温暖，很平静。高品质产品，为您和家人提供更持久的保护。

底材

适用于石膏板、纤维壁布、混凝土表面、抹灰和腻子层。对于木板墙，推荐使用LADY Supreme Finish / LADY Interior Finish。

产品数据

包装规格	3升（灌装液位 2.7升）
可选用的基料	白色，以及A, B和C基料
调色	白色基料可以直接当白漆使用。选择其他颜色则需要佐敦电脑调色系统调色。至多添加不超过10%的色浆。
光泽度	01 黑洞哑
类型	水性丙烯酸乳胶漆
体积固体含量	39 ± 2 体积%
比重	1.4
pH值	8.3 至 9.1
备用混合物的挥发性有机化合物（VOC）	本产品的欧盟限量值(cat. A/a): 30 克/升。本产品含有最多1 g/l VOC.

施工参数

备注

不同批次的产品需要混合后使用。充分搅拌。

施工工具/方法

滚涂、刷涂或喷涂

无气喷涂的指导参数

喷嘴孔径	0.53 mm (0.019 - 21")
喷涂扇面夹角	50 - 80°
喷嘴压力	最小15 MPa (最小 150 kg/cm ²)

每道涂布率和膜厚度

	佐敦-每升涂料的涂布率 (m ² /liter)	每道涂层的漆膜厚度 (微米)	
		湿膜 (calculated)	干膜 (calculated)
推荐的:	8 - 10	100 - 125	39 - 49

油漆工具的清洁

水和佐敦Penselrens或者水和合适的清洁剂。

施工条件

底材温度和空气温度不应低于10 ° C。

干燥时间

干燥时间随温度、空气湿度、空气循环和漆膜厚度变化而变化。

干燥时间是基于设定的环境测试:

相对湿度 (RH)	50%
空气温度	23 ° C
底材温度	23 ° C

表 (触) 干	1 小时
复涂时间	2 小时
完全固化	4 周

使用说明

表面处理

底材必须干净, 整洁和干燥。 使用 JOTUN Spesialvask før maling清洗。 使用合适的砂纸将之前旧的有光或半光的漆膜打掉并清除粉尘。

预处理

裸铁和钉头应涂覆QUICK Bengalack Grunning或者合适的底漆。

底漆

由于煤烟, 尼古丁等污染而造成局部颜色变化的底材: 需涂上JOTUN Kvist- og sperregrunning 这款底漆。 应在墙布上涂一层合适的底漆

面漆

2 x 淑女魅影内墙漆。 涂刷丰满和平整。 在吸附性好的多孔表面, 建议涂刷3遍以避免掉色。 推荐使用滚筒在墙面沿同一方向滚涂的施工方式。

清洗

推荐使用JOTUN Spesial wipes清理溢出的油漆。 JOTUN Spesial wipes是一种使用方便的在油漆前后用于擦洗的材料。

保养

新油漆的表面在四周内（产品固化的时间）不要进行擦洗。

清洗：推荐使用超细纤维布配和水或温和的肥皂水进行清洗。 推荐使用JOTUN Spesialvask før maling。 如果需要清洁，清洁剂的pH值不得超过9。 对于轻微的污渍，推荐使用超细纤维布和清水进行擦除。

对于日常清洗，需保证温度 <40 ° C。

储存

存储或者运输过程中需严防霜冻和保持直立放置。

废物处理

液态涂料不能直接倒入下水道或者河道。必须交给当地有资质的环境保护站处理。



环保标签



本产品被Miljømerking Norge认可，并符合环保标签Svanen（白天鹅）的要求。

绿色建筑标准

声明产品符合以下要求：

- M1的排放要求：室内环境等级2008 (LVI 05-10440, 2014)
- 北欧白天鹅环保认证 (2096 002)
- BASTA财产标准(2018:A2)
- 根据建筑评估标准 (Byggvarubedomningens Bedømmingskriterier) 4.0 (2016年) 验收
- 根据Bedømmingskriterier (评定标准)，定为B级， SundaHus (2013)为6.0

BREEAM® NOR (2016)

Hea 02: 满足“内墙及天花板哑光涂料”挥发性有机化合物含量要求 (30 g/l) (EU指令2004/42/CE)和挥发要求 (ISO 16000-系列)

Mat 01: 特定产品的III类环保产品声明 (ISO 14025;21930, EN 15804) 对于斯堪的纳维亚半岛。

Mat 01: 产品的安全技术说明书声明了本产品不含有任何在挪威A20清单上的物质。

BREEAM® NOR (2012)

Hea 9: 满足“内墙及天花板哑光涂料”挥发性有机化合物含量要求 (30 g/l) (EU指令2004/42/CE)和挥发要求 (ISO 16000-系列)

Mat 1.3: 特定产品的III类环保产品声明 (ISO 14025;21930, EN 15804) 对于斯堪的纳维亚半岛。

Mat 1.5: 产品的安全技术说明书声明了本产品不含有任何在挪威A20清单上的物质。

Mat 1.5: 产品的安全技术说明书声明了本产品不含有任何在挪威A20清单上的物质。

备有其它证书和认证可供索取。

产品质保

更多关于佐敦产品的保证 - “**两道漆膜可以覆盖**”:

产品保证条款: 必须遵守产品使用说明。**产品保证内容:** 产品保证“两道漆膜可以覆盖”意味着在非吸收性底材表面的颜色会被两道漆膜遮盖。这个保证提供了购买者权利, 收到新的油漆, 并去覆盖表面颜色。这并不包含施工油漆时候所产生的人工费用。由于(隐藏的)来自于表面的或者施工中造成的缺陷对油漆造成的损害, 不在本产品的保证之列。法律规定的消费者权利是产品保证的补充, 也不受产品保证的限制。



健康和安全

请遵循包装容器上所显示的环境和预防告示。

此产品的化学品安全说明书已经发布。

关于本产品使用的健康—安全风险和预防措施的信息在产品安全数据手册中列出

急救措施, 参见第4节

搬运和存储, 参见第7节

运输信息, 参见第14节

法规信息, 参见第15节

其它

联系方式

Jotun A/S
Box 2021
NO-3202 Sandefjord
Norway

Tel.: +47 33 45 70 00

声明

本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品, 这样产品的使用通常都是在我们控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规, 产品可能会适当调整, 我们保留不另外通知而修改说明书的权利。

用户应针对自身的需求及具体应用, 咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。

不同语言的版本间如有任何不一致之处, 以英语(英)版为准。