

DEMIDEKK Ultimate fönster

DEMIDEKK Ultimate fönster

Produktbeskrivning

Typ

Täckande träskydd för utomhusbruk. Produkten är vattenburen. Baserad på AMA-teknologi (AlkydoljeModifierad Akryl).

Egenskaper och fördelar

Mycket god kulörstabilitet och långa underhållsintervaller. Innehåller filmkonserverande medel som skyddar färgytan mot svartmögel.

Enkel att applicera. Behåller kulör och glans över lång tid. Goda vidhäftningsegenskaper.

Användningsområde

Speciellt lämplig för hyvlat trä t ex. fönster, dörrar, garageportar, staket, trädgårdsmöbler osv. Används på nytt trä, tidigare laserat, täcklaserat eller täckfärgsmålat trä, även tryckimpregnerat. Även lämplig för hänggrännor, beslag av plast och metall som vanligtvis används på byggkonstruktioner. Används i system med VISIR Oljegrunning.

Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L (BAS 0,68 L) och 3 L (BAS 2,7 L)
Brytning	Upp till 10 % med Jotun Multicolor brytpastor.
Kulör	Vit, A, B, C och oxidröd. Baser skall brytas över Jotun Multicolor.
Glans	40-50 halvblank
Generisk typ	Baserad på AMA-teknologi (AlkydoljeModifierad Akryl).
Torrhalt	37 ± 2 volym%
Litervikt	1,26 kg/l (vit bas)
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 80 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Blanda innehållet i burkar med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader. Rör om noga. Avrunda skarpa kanter. För att säkerställa långa underhållsintervall är det viktigt att påföra tillräckligt med färg på kanter och hyvlade ytor/detaljer. Minst 3 strykningar (100 µm torr färgfilm). Gammal tjära-, mineraloljebehandling o. dyl. kan ge missfärgning vid ny behandling. Gör en provstrykning. Sol på halvtorr färg kan orsaka skinnbildning och solblåsor. Gammal linolja/linoljefärg kan orsaka linoljeblåsor. Var uppmärksam på fuktproblem. Dag kan leda till dagmattning. Tillsätt inga främmande oljor.

Appliceringsmetoder

Pensel, roller eller spruta.

Riktlinjer för sprutmålning

Munstyckets diameter	0.46 mm (0.018")
Sprutvinkel	65-80°
Färgtryck	15-18 MPa (150-180 kg/cm ²)

Produkten kan spädas vid applicering med spruta. Lösningsmedel: vatten

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +5 °C vid applicering. Måla inte om det är risk för regn eller dag innan färgfilmen är torr.

Rekommenderad skiktjocklek per strykning

Torr	Minimum	40 µm
Våt	Minimum	90 µm
Våt	Maximum	110 µm

Förbrukning per strykning

Rekommenderad, ohyvlat trä	6 - 9	m ² /l
Rekommenderad, hyvlat trä	9 - 12	m ² /l

Spädning

Skall inte spädas. Tillsätt inga främmande oljor.

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden, inträngning i underlaget och filmtjocklek.

Luftfuktighet (RH)			
Luftens temperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Dammtorr	6 t.	4 t.	2 t.
Övermålningsintervall, minimum	12 t.	6 t.	4 t.

Bruksanvisning

Förarbete

Ytorna skall vara rena, fasta och torra: Avrunda skarpa kanter. Nytt trä som stått obehandlat utomhus i mer än 4 veckor rengöres med JOTUN Husvask och stålborstas. Vacuum- och doppimpregnerat trä samt industrilackade ytor där behandlingen innehåller vax eller andra vattenavvisande tillsatser skall avfettas med thinner. Tidigare behandlat trä rengöres med JOTUN Kraftvask. Blanka, hårda ytor mattas ned mekaniskt eller med JOTUN Kraftvask. JOTUN Kraftvask är ett starkt tvättmedel som kan orsaka fläckar eller etsa fönsterglas och aluminiumdetaljer. Lös färg/lasyr/täcklasyr avlägsnas genom skrapning/slipning.

Förbehandling

Påför JOTUN Alg - och mögeldesinfektion enligt bruksanvisning. Bart trä påføres 1 x JOTUN Impregnering tre. Bart järn och spikhuvuden grundas med QUICK BENGALACK ROSTSKYDDSFÄRG.

Grundning

DEMIDEKK Ultimate fönster

Bart trä och kittfals grundas med 1 x VISIR Oljegrunning. Produkten skall tränga in träet och inte bilda film på ytan. Bart ändträ påföres 3-4 strykningar vått-i-vått.

Slutstrykning

Nytt hyvlat trä: 3 x DEMIDEKK Ultimate fönster. Tidigare behandlat: 2 x DEMIDEKK Ultimate fönster.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Inomhusmiljö/Emissioner:

Produkten rekommenderas enbart för utomhusbruk.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.