

## DEMIDEKK Ultimate fönster

### Descrierea produsului

#### Tipul produsului

Protecție opacă pentru suprafețele exterioare din lemn exterioare. Produsul este solubil în apă. Bazat pe tehnologia AMA (Alchid Modificat Acrilic).

#### Proprietăți și beneficii

Foarte bună stabilitate a culorii și intervale lungi de mentenanță. Conține agenți eficienți de conservare a filmului, care combat creșterea mușgaiului pe substrat.

Ușor de aplicat. Are o bună aderență.

#### Utilizare recomandată

Suitabil în mod special pentru lemn plan, precum ferestre, uși, glasvanduri, mobilier pentru grădină, uși pentru garaj, garduri, etc. Pentru a se aplica pe suprafețe din lemn nou, bățuite sau vopsite anterior, precum și impregnate. Pentru a fi folosit împreună cu VISIR Oljegrønning, ca parte a unui sistem pentru tratare. De asemenea suitabil ca și strat final pentru jgheaburi, grunduite anterior, fațete de metal sau plastic, adesea folosite la clădiri.

### Date produs

<b>Capacitate de ambalare</b>	0,75 L (BAZĂ 0,68 L) și 3 L (BAZĂ 2,7 L)
<b>Baze disponibile</b>	White (Alb), A, B, C și oxide red (roșu oxid).
<b>Pigmentare</b>	Bazele trebuie colorate cu ajutorul sistemului de colorare Jotun Multicolor. Până la 10% folosind pigmenți Jotun Multicolor.
<b>Grad de luciu</b>	40-50 semi lucios
<b>Tipul generic</b>	Bazat pe tehnologia AMA (Alchid Modificat Acrilic).
<b>Volum de solide</b>	37 ± 2 volum%
<b>Greutate specifică</b>	1,26 (alb bază)
<b>COV pentru Amestec gata preparat pentru a fi folosit</b>	Limita EU pentru produs (categoria A/d): 130 g/l. Produsul conține maxim 130 g/l COV.

### Date privind aplicarea

#### Observații

Conținutul ambalajelor cu loturi de producție diferite trebuie amestecate pentru a evita posibilele abateri de culoare. Amestecați bine. Abrazati marginile ascutite. Pentru a asigura o durabilitate mărită, este important să se aplice suficientă vopsea pe muchii și suprafețele plane. Minim 3 straturi (100 μm dry paint film). Tratamentele anterioare cu ulei mineral/gudron și nodurile pot cauza decolorarea/basicarea stratului final. Testați în prealabil. Soarele la o vopsea semiuscata poate cauza uscarea doar la suprafața sau basicare. Va rugăm să fiți atenți la problemele ulei de in/umezeala. Condensul poate provoca patch-uri plictisitoare. Nu amestecați cu aditivi pe bază de ulei.

#### Metode de aplicare

Pensula, rola sau prin pulverizare.

#### Date privind pulverizarea airless

<b>Dimensiunea duzei</b>	0.46 mm (0.018")
<b>Unghi de pulverizare</b>	65°-80°

**Presiunea la duză** 15-18 MPa (150-180 kg/cm<sup>2</sup>)

Produsul poate fi diluat în cazul aplicării de tip airless. Diluant: apă

### Agent de curățare a ustensilelor

Apă sau JOTUN Penselrens.

### Rata de acoperire și grosimea filmului

	Rata de acoperire per strat (m <sup>2</sup> /liter)	Grosimi de film recomandate per strat (μm)	
		Ud (calculat)	Uscat (calculat)
	6 - 9	111 - 167	41 - 62
	9 - 12	83 - 111	31 - 41

### Diluant

A nu se dilua.

### Diluție

Nu amestecați cu aditivi pe bază de ulei.

### Condiții în timpul aplicării

În timpul aplicării, temperatura aerului și a substratului trebuie să fie minim +5 °C. Nu vopsiți dacă există risc de condensare sau de ploaie, până când filmul este uscat.

### Timpii de uscare

Timpii de uscare variază în funcție de temperatură, umiditate, vânt, gradul de absorbție și grosimea filmului.

**Timpii de uscare sunt masurați în valorile indicate:**

**Umiditatea relativă 50%**

Temperatura aerului	5 °C	15 °C	23 °C
<b>Uscare la atingere</b>	6 h	4 h	2 h
<b>Poate fi vopsit</b>	12 h	6 h	4 h

## Indicații de utilizare

### Pregătirea suprafeței

Substratul trebuie să fie curat și uscat: Pentru cea mai bună acoperire a marginilor/muchiilor, șlefuiți muchiile ascuțite. Lemnul nou/proaspăt lăsat netratat timp de mai mult de 4 săptămâni trebuie să fie curățat cu JOTUN 2-i-1 Husvask og Træ- og Murrens sau ajutorul unui agent de curățare adecvat și periat cu o perie de sârmă. Lemnul tratat prin imersie în vid, precum și substraturile aplicate la scară industrială (care conține ceară sau alți aditivi hidrofobizată) ar trebui să fie degresate cu alcool metilic. Lemnul tratat anterior cu lac/vopsea ar trebui curățat cu JOTUN 2-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens sau un agent de curățare corespunzător. Abrazati suprafețele tari și lucioase sau folosiți JOTUN 2-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens sau un agent de curățare corespunzător. JOTUN 2-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens este un detergent puternic care poate cauza pete sau corodarea dacă ajunge pe suprafețe de sticlă sau aluminiu. Îndepărtați staturile de lac/vopsea vechi și aschiile prin folosirea perii rotative sau abrazare.

### Pregătire de suprafața

Se aplică JOTUN Sopp- og algedreper în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. Se aplică 1 x JOTUN Impregnering tre pe lemn netratat Elementele metalice și capetele cuielelor se grunduiesc cu QUICK Bengalack Metallgrunning.

### Grund

Lemnul nou, netratat, impregnat sau cel chituit și expus, se va grundui cu un strat de VISIR Oljegrunning. Produsul trebuie să penetreze în substrat și nu trebuie permisă formarea unei pelicule pe suprafața stratului suport. Aplicați 3-4 straturi, ud-pe-ud pe muchii și în zonele tăiate.

### Strat final

Lemn nou, rindeluit: 3 x DEMIDEKK Ultimate fönster. Previously treated and unplanned/rough woodwork: 2 x DEMIDEKK Ultimate fönster.

### Depozitare

Se depozitează și transportă în poziție verticală și ferit de îngheț.

### Eliminarea deșeurilor

Vopsele nu trebuie aruncate în sistemul de canalizare sau scurgerile de apă. Acestea trebuie predate centrelor autorizate de eliminare a deșeurilor.



## Sănătate și siguranță

Vă rugăm să respectați avizele de mediu și de precauție afișate pe container.

A fost emisă Fișă Tehnică de Securitate pentru acest material  
Informații detaliate cu privire la riscurile și precauțiile de sănătate și siguranță pentru folosirea acestui produs sunt specificate în

Măsuri de prim-ajutor, consultați secțiunea 4.

Manipularea și depozitarea, consultați secțiunea 7.

Informații despre transport, consultați secțiunea 14.

Informații de reglementare, consultați secțiunea 15.

### Mediu Interior / Emisii

Acest produs este recomandat doar pentru uz extern.

### Termeni și condiții

Informațiile din acest document au cele mai bune cunoștințe Jotun sunt, bazate pe teste de laborator și experiența practică. Produsele Jotun sunt considerate ca produse semi-finite și, ca atare, produsele sunt adesea folosite în condiții dincolo de controlul Jotun. Jotun nu poate garanta nimic, decât calitatea produsului în sine. Variații minore de produs pot fi puse în aplicare pentru a se conforma cu cerințele locale. Jotun își rezervă dreptul de a modifica datele furnizate fără notificare prealabilă.

Utilizatorii ar trebui să se consulte întotdeauna cu Jotun pentru instrucțiuni specifice privind adecvarea generală a acestui produs pentru nevoile și practicile specifice aplicării lor.

Dacă există o inconsecvență de traducere în textul acestui document, versiunea în limba engleză (Eng) va prevala.