

DEMIDEKK Ultimate fönster

Ürün tanımı

Tür

Dış cephe, opak (örtücü) ahşap boyasıdır. Su bazlıdır. AMA (Alkid Modifiye Akrilik) Teknoloji ile üretilmiştir.

Özellikler ve faydalar

Çok iyi renk dayanımı ve uzun bakım tutum aralığına sahiptir. Küf, mantar ve su yosunu oluşumuna karşı boya filminin ömrünü uzatır.

Kolay uygulanır. Çok iyi yapışma özelliğine sahiptir.

Tavsiye edilen kullanım

Özellikle pencere, kapı, panjur, bahçe mobilyası, garaj kapısı, çit vs. gibi doğrama ahşaplar için uygundur. Yeni, opak boyalı yada yarı şeffaf ahşap koyucu yüzeylere ayrıca emprenyelenmiş ahşaplara uygulanır. Yüzey hazırlığı sırasında **VISIR Oljegrünung klar / pigmentert** i astar olarak boya sisteminin tamamlayıcı özelliği olarak kullanınız. Astarlanmış yağmur borularında, plastik ya da metal malzeme kullanılan bina cephelerinde de kullanılabilir.

Ürün bilgileri

Parlaklık	40-50 yarı parlak
Genel tip	AMA (Alkid Modifiye Akrilik) Teknoloji ile üretilmiştir.
Hacimce katı madde	37 ± 2 Hacim%
Özgül ağırlık	1.26
Kullanıma hazır karışım için VOC	AB normlarına göre bu ürün için uçucu organik bileşik limiti (cat. A/d): 130 g/L 'dir. Bu ürünün içerdiği uçucu organik bileşik miktarı ise 130 g/L'dir.

Uygulama bilgisi

Uyarılar (remarks)

Airless sprej uygulaması için temel değerler

Meme tipi	0.46 mm (0.018")
Sprej açısı dereceleri	65-80°
Memedeki basınç	15-18 MPa (150-180 kg/cm ²)

Ürün sprej uygulaması için inceltilebilir. İnceltici: Su.

Seyreltme

Her kat için yayılma oranı ve tavsiye edilen film kalınlığı

	Her kat için yayılma oranı (m ² /liter)	Her kat için uygulama kalınlığı (µm)	
		Yaş (hesaplanmıştır)	Kuru (hesaplanmıştır)
Önerilen, planyalanmamış ahşap:	6 - 9	111 - 167	41 - 62
Önerilen, planyalanmış ahşap:	9 - 12	83 - 111	31 - 41

Kuruma süreleri

Kuruma süresi şu değerlere göre hesaplanmıştır:

Bağıl nem (BN) 50 %

Hava sıcaklığı

5 °C	15 °C	23 °C
------	-------	-------

Toz tutma kuruması

6 saat	4 saat	2 saat
--------	--------	--------

Üzerine kat uygulama, minimum

12 saat	6 saat	4 saat
---------	--------	--------

Kullanım talimatları

Atığın imha edilmesi



Sağlık ve güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.

Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.

İlk yardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.

Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.

Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.

Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.

İletişim bilgileri

Jotun Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Balabandere Cad. Hilpark Suites Sitesi

No:10 İstinye 34460

Sarıyer, İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 212 279 78 78

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirliğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (Eng) versiyonu geçerli olacaktır.