

JOTUN Multicolor Solvent-Free

Produktbeskrivelse

Type

Universal tonepasta: Universal tonepasta uden opløsningsmidler, baseret på vand og tensider. Super lysægthed.

Tonepasta til silikat- og silikoneemulsionsmalinger: Jotuns Multicolor tonepastaer til silikat- og silikoneemulsionsmalinger er højkoncentrerede farvepigmentdispersioner uden opløsningsmidler og er baseret på vand og tensider. Inkl. 7 lys- og alkalieægte uorganiske pigmenter, som er modstandsdygtige over for udvaskning fra porøs malingfilm.

Egenskaber og fordele

Tonepastaen er nem at blande i og har ingen negativ effekt på glans, sammenflydning, tixotropi osv., hvis man højst tilsætter 6 volumen%.

Tilsætning på mere end 10% kan give mærkbare negative effekter.

Anvendelsesområde

Universal tonepasta: Kan benyttes i de fleste malingsystemer, som fx emulsions-/alkyd- og oliemalinger. GI, GO og RS må ikke anvendes i eksterørprodukter uden først at konsultere Jotun.

Tonepasta til silikat- og silikoneemulsionsmalinger: Tonepastaen kan blandes med de fleste vandfortyndbare malinger.

Produktdata

Forkortelser:

- 1: Universal tonepasta
2: Tonepasta til silikat- og silikoneemulsionsmalinger

Farvepasta - Farve - Pigment	Emballage- størrelser	Faststof i vægt %	Litervægt	Flammepunkt °C
1: BD - Bordeaux	1 liter		1	115
1: BS - Blå Stærk	1 liter		1.22	115
1: BV - Blå Svag	1 liter		1.34	115
1: FS - Violet Stærk	1 liter		1.31	115
1: GE - Gul Eksteriør	1 liter		1.22	115
1: GI - Gul Interiør	1 liter		1.54	115
1: GO - Gul-Orange	1 liter		1	115
1: GS - Grøn Stærk	1 liter		1.4	115
1: GV - Grøn Svag	1 liter		1.43	115
1: HT - Hvid	1 og 2.5 liter		1.22	115
1: OK - Okker	1 og 2.5 liter		1.84	115
1: RB - Rødbrun	1 og 2.5 liter		1.9	115
1: RE - Rød Eksteriør	1 liter		1.23	115
1: RS - Rød Stærk	1 liter		1.24	115
1: SS - Sort Stærk	1 og 2.5 liter		1.3	115
1: SV - Sort Svag	1 og 2.5 liter		1.34	115
2: BF - Blå - Uorganisk Blå	1 liter	64	2.05	100
2: CF - Sort - Uorganisk Sort	1 liter	40	1.77	100
2: GF - Grøn - Uorganisk Grøn	1 liter	66	2.33	100
2: RF - Rødbrun - Jernoxid Rød	1 liter	54	1.92	100
2: WF - Hvid - Titandioxid	1 liter	67	2.07	100
2: YC - Gul - Uorganisk Gul	1 liter	55	1.97	100
2: YF - Okker - Jernoxid Gul	1 liter	52	1.83	100

Brugsanvisning

Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse af Jotuns tonemaskiner er nødvendigt for at få et optimalt resultat. Blandbarhed og indvirkning på malingegenskaber skal altid vurderes, inden tonepastaerne tages i brug i nye produkter. Rystetid 30 sekunder i rystemaskine. Flasken skal være fyldt for at undgå indblanding af luft. Låget skal altid være skruet fast for at undgå udtørring.

Rengøringsmiddel: sæbe og vand.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Opbevares tørt og køligt. Undgå varmekilder og direkte sol.

Affaldshåndtering

Må ikke hældes i afløb eller vandløb. Materialet og/eller beholderen skal bortskaffes som farligt affald.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 1395543

Sikkerhedsregler

00-3

1993

Diverse

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.