

JOTUN Multicolor solvent-free

Produktbeskrivelse

Type

Universalbrekkfarge: Løsemiddelfri, høykonsentrert universalbrekkfarge basert på vann og tensider. Topp lysekthet.

Brekkfarge for silikat- og silikonemulsjonsmalinger: Jotuns Multicolor brekkfarger for silikat- og silikonemulsjonsmalinger er høykonsentrerte løsemiddelfrie fargepigmentdispersjoner basert på vann og tensider. De inkluderer 7 lys- og alkaliekte uorganiske pigmenter som er motstandsdyktige mot utvasking fra porøs malingsfilm.

Egenskaper og fordeler

Brekkfargen er lett blandbar og har ingen negativ effekt på tørking, glans, flyt, tiksotropi etc. dersom man ikke overstiger en tilsats på 6 volum %.

Tilsats over 10 % kan gi merkbare negative effekter.

Bruksområde

Universalbrekkfarge: Kan benyttes i de fleste malingsystemer, så som emulsjons-/alkyd- og oljemalinger. GI, GO og RS må ikke brukes i eksteriørprodukter uten å kontakte Jotun først.

Brekkfarge for silikat- og silikonemulsjonsmalinger: Brekkfargen er blandbar med de fleste vanntynnede malinger.

Produktdata

Forkortelser

- 1: Universalbrekkfarge
- 2: Brekkfarge for silikat- og silikonemulsjonsmalinger

Brekkfarge - Farge	Emballasje- størrelser	Tørrestoff pr vekt %	Litervekt	Flamme- punkt °C
1: BD - Bordeaux	1 liter		1	115
1: BS - Blå Sterk	1 liter		1.22	115
1: BV - Blå Svak	1 liter		1.34	115
1: FS - Fiolett Sterk	1 liter		1.31	115
1: GE - Gul Eksteriør	1 liter		1.22	115
1: GI - Gul Interiør	1 liter		1.54	115
1: GO - Gul-orange	1 liter		1	115
1: GS - Grønn Sterk	1 liter		1.4	115
1: GV - Grønn Svak	1 liter		1.43	115
1: HT - Hvit	1 og 2.5 liter		1.22	115
1: OK - Oker	1 og 2.5 liter		1.84	115
1: RB - Rødbrun	1 og 2.5 liter		1.9	115
1: RE - Rød Eksteriør	1 liter		1.23	115
1: RS - Rød Sterk	1 liter		1.24	115
1: SS - Sort Sterk	1 og 2.5 liter		1.3	115
1: SV - Sort Svak	1 og 2.5 liter		1.34	115
2: BF - Blå - Uorganisk Blå	1 liter	64	2.05	100
2: CF - Sort - Uorganisk Sort	1 liter	40	1.77	100
2: GF - Grønn - Uorganisk Grønn	1 liter	66	2.33	100
2: RF - Rødbrun - Jernoksid Rød	1 liter	54	1.92	100
2: WF - Hvit - Titandioksid	1 liter	67	2.07	100
2: YC - Gul - Uorganisk Gul	1 liter	55	1.97	100
2: YF - Oker - Jernoksid Gul	1 liter	52	1.83	100

Bruksanvisning

Regelmessig rengjøring og vedlikehold av Jotuns blandemaskiner er nødvendig for å oppnå et optimalt resultat. Blandbarhet og virkning på malingegenskaper må alltid vurderes før brekkfargene tas i bruk i nye produkter. Ristetid 30 sekunder i ristemaskin. Flasken må være full for å unngå luftinnblanding. Korken må alltid være skrudd til for å unngå uttørking.

Rengjøringsmiddel: såpe og vann.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående. Oppbevares tørt og kjølig. Unngå varmekilder og direkte sollys.

Avfallshåndtering

Brekkfarge må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

JOTUN Multicolor solvent-free GE, GI, GO, GS, GV, HT, OK, RB, RE, SS, SV, YC - NOBB nummer:

52580284, 52580292, 52580303, 52580318, 52580322, 52580337, 52580477, 52580462, 52580386, 52580341, 52580394, 52580356, 52580360, 52580481, 52580375, 52562334

JOTUN Multicolor Solvent-Free BD, BV - NOBB nummer: 52580424, 52580432

JOTUN Multicolor Solvent-Free BS, FS - NOBB nummer: 52580443, 52580458

JOTUN Multicolor Solvent-Free CF, GF, RF, WF, YF - NOBB nummer: 52562353, 52562364, 52562372, 52562383, 52562398

JOTUN Multicolor Solvent-Free BF - NOBB nummer: 52562345

JOTUN Multicolor solvent-free RS - NOBB nummer: 52580413

NOBB modul nummer

42082756

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
Box 2021
NO-3202 Sandefjord
Norway

Tel.: +47 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.