

JOTUN Multicolor solvent-free

Produktbeskrivning

Typ

Universal-brytpasta: Lösningsmedelsfri, vattenburen, högkoncentrerad universal-brytpasta. Ljusäkta kulör.

Brytpasta för silikat- och silikonemulsionsfärg: Jotuns Multicolor brytpasta för silikat- och silikonemulsionsfärg är koncentrerade, lösningsmedelsfria pigmentdispersioner baserade på vatten och tensider. De inkluderar 7 ljus- och alkaliebeständiga oorganiska pigment som är motståndskraftiga mot urlakning från porösa färgfilmer.

Egenskaper och fördelar

Brytpastan är lätt att blanda i och har inga negativa effekter på torkning, glans, rinning, tixotropi etc. så länge man inte överstiger en tillsats på 6 volym %. Tillsats över 10 % kan ge märkbart negativa effekter.

Användningsområde

Universal-brytpasta: Kan användas i de flesta vanliga färgsystem, som olja, alkyd och emulsion. GI, GO och RS skall inte användas till exteriörprodukter utan att kontakta Jotun först.

Brytpasta för silikat- och silikonemulsionsfärg: Brytpastan är blandbar med de flesta vattenburna produkter.

Produktdata

Förkortningar:

- 1: Universal-brytpasta
- 2: Brytpasta för silikat- och silikonemulsionsfärg

Brytningsfärg - Färg - Pigment	Emballage- storlek	Fasta ämnen i vikt %	Litervikt	Flampunkt °C
1: BD - Bordeaux	1 liter		1	115
1: BS - Blå Stark	1 liter		1,22	115
1: BV - Blå Svag	1 liter		1,34	115
1: FS - Violet Stark	1 liter		1,31	115
1: GE - Gul Eksteriör	1 liter		1,22	115
1: GI - Gul Interiör	1 liter		1,54	115
1: GO - Gulorange	1 liter		1	115
1: GS - Grön Stark	1 liter		1,4	115
1: GV - Grön Svag	1 liter		1,43	115
1: HT - Vit	1 och 2,5 liter		1,22	115
1: OK - Ocker	1 och 2,5 liter		1,84	115
1: RB - Rödbrun	1 och 2,5 liter		1,9	115
1: RE - Röd Exteriör	1 liter		1,23	115
1: RS Röd Stark	1 liter		1,24	115
1: SS - Svart Stark	1 och 2,5 liter		1,3	115
1: SV - Svart Svag	1 och 2,5 liter		1,34	115
2: BF - Blå - Oorganisk Blå	1 liter	64	2,05	100
2: CF - Svart - Oorganisk Svart	1 liter	40	1,77	100
2: GF - Grön - Oorganisk Grön	1 liter	66	2,33	100
2: RF - Brunröd - Järnoxid Röd	1 liter	54	1,92	100
2: WF - Vit - Titandioxid	1 liter	67	2,07	100
2: YC - Gul - Oorganisk Gul	1 liter	55	1,97	100
2: YF - Ocker - Järnoxid Gul	1 liter	52	1,83	100

Bruksanvisning

Det krävs regelbunden rengöring och underhåll av Jotuns brytmaskiner för att uppnå optimalt resultat. Blandbarhet och verkan på färegenskaper måste alltid värderas innan brytpastorna tas i bruk i nya produkter. Skaktid 30 sekunder i skakmaskin innan användning. Flaskan skall vara full för att undvika luftinblandning. Skruvkorken måste alltid vara åtskruvad för att undvika uttorkning.

Rengöringsmedel: tvål och vatten

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående. Förvaras torrt och svalt. Undvik värmekällor och direkt solljus.

Avfallshantering

Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Ämne och/eller behållare måste bortskaffas som farligt avfall.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad. Första hjälpen, se punkt 4. Hantering och lagring, se avsnitt 7. Transportinformation, se punkt 14. Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.