

TRESTJERNER Betongolja

Produktbeskrivning

Typ

TRESTJERNER Betongolja är en klar, vattenburen akryldispersion för betong.

Egenskaper och fördelar

Den har dammbindande effekt, vilket minskar risken för dammbildning, ger en skyddande yta och underlättar rengöring. **TRESTJERNER Betongolja** har god inträngning, torkar snabbt, gulnar inte och är lätt att påföra. **TRESTJERNER Betongolja** kan övermålas med **TRESTJÄRNE Golvfärg**, **TRESTJERNER Golvfärg för Betong** och **TRESTJERNER Sigural 2-K Epoxyfärg**.

Användningsområde

TRESTJERNER Betongolja används inomhus på betonggolvet, och på övriga betongytor som tak och väggar. Ytorna skall vara rena, torra och obehandlade.

Produktdata

Emballagestorlek	3 och 10 liter.
Generisk typ	Vattenburen akryl dispersion.
Volymtorrhalt	25 ± 2 volym%
Litervikt	1.02
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/i): 140 g/l. Produkten innehåller max 63 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Noggrann omrörning ända ner i botten av emballaget.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, ruller eller spruta.

Rengöring av verktyg

Rengöring med såpa och vatten.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	8 - 10	100 - 125	25 - 31

Förtunning

Produkten är färdig att använda och skall inte spädas.

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +10 °C när du använder produkten.

Torktider

Lägre temperatur, högre luftfuktighet och förbrukning utöver rekommenderad mängd kan förlänga torknings- och härdningstiden.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Övermålningsbar efter	Ca. 4 timmar
Brukstorr / försiktig användning	8 timmar
Genomhärdad	Ca. 7 dagar

Undvik hög belastning den första veckan efter behandling.

Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, torrt, fast, och fritt från fett, olja och andra föroreningar. Nygjuten betong bör härda minst 2 månader innan applicering av **TRESTJERNER Betongolja**.

Underlag	Behandling
Betonggolv:	Smutsiga ytor rengöres med JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion spädd 1:10 och sköljes noga med rent vatten. Skador i betongen lagas och betonghud avlägsnas. Lös puts, sand eller rester av betonghud och membranhärdare på ytan skall avlägsnas mekaniskt eller genom syratvättning. Stålglättad betong skall maskinslipas eller syratvättas. Applicera 1-2 strykningar TRESTJERNER Betongolja , beroende på underlagets sugförmåga.
Betongytor som tak och väggar:	Smutsiga ytor rengöres med JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion spädd 1:10 och sköljes noga med rent vatten. Skador i betongen lagas och betonghud avlägsnas. Lös puts, sand eller rester av betonghud och membranhärdare på ytan skall avlägsnas mekaniskt eller genom syratvättning. Applicera 1-2 strykningar TRESTJERNER Betongolja , beroende på underlagets sugförmåga.

Underhåll

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning

BREEAM® NOR Produkten är testad efter tre dagar (RISE) enligt testkraven av BREEAM® NOR.

Green Building-standarder

Den deklarerade produkten uppfyller följande krav:

- Emissionskrav enligt M1: Classification of Indoor Environment 2008 (LVI 05-10440, 2014)
- Egenskapskriterier i BASTA (2018:A2)
- Klass B enligt Bedömningskriterier 6.0 för SundaHus (2013)

BREEAM® NOR (2012/2016): Hea 09/02: VOC innehåll för One-pack performance coating (140 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) och utsläppskraven (ISO 16000-serie).

BREEAM® NOR (2012/2016): Mat 1.3/01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Scanox AS.

BREEAM® NOR (2012/2016): Mat 1.5/01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.