

TRESTJERNER Betonolie

Produktbeskrivelse

Type

TRESTJERNER Betonolie er en klar, vandfortyndbar akryl dispersion til beton.

Egenskaber og fordele

Den reducerer støvdannelse, giver en beskyttende hinde og forenkler rengøring. **TRESTJERNER Betonolie** trænger godt ind i underlaget, tørrer hurtigt, gulner ikke og er nem at påføre. **TRESTJERNER Betonolie** kan overmales med **TRESTJERNER Gulvmaling**, **TRESTJERNER Betonmaling** og **TRESTJERNER Sigural Epoxygulvmaling**.

Anvendelsesområde

TRESTJERNER Betonolie anvendes indendørs på betongulve, og på betonunderlag som lofter og vægge. Underlaget skal være rent, tørt og ubehandlet.

Produktdata

Emballagestørrelser	3 og 10 liter.
Generisk type	Vandfortyndbar akryl dispersion.
Tørstofindhold efter volumen	25 ± 2 volumen%
Litervægt	1.02
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l. Produktet indeholder max 63 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt fra bunden og opefter.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, rulle eller sprøjte.

Rengøring af maleværktøj

Rengøring med lidt sæbe og vand.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	8 - 10	100 - 125	25 - 31

Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +10°C når du bruger produktet.

Tørretider

Lavere temperatur, højere luftfugtighed og forbrug ud over anbefalet mængde vil forlænge tørre- og hærningstiden.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Kan overmales efter	Ca. 4 timer
Klar til brug / forsigtig brug	8 timer
Hærdet	Ca. 7 dage

Undgå stor belastning den første uge efter behandling.

Brugsanvisning

Underlaget skal være fast, rent og tørt og affedt, uden olier og andre forureninger. Nystøbt beton bør hærde i min. 2 mdr. inden **TRESTJERNER Betonolie** påføres.

Underlag	Behandling
Betongulve:	Smudsige underlag rengøres med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens og skylles godt med vand. Skader i betonen udbedres. Løs puds, sand eller rester fra cementslam og membranhærdere i overfladen skal fjernes mekanisk eller afvaskes med syre. Stålglatbeton slibes maskinelt eller afvaskes med syre. Påfør 1-2 strøg TRESTJERNER Betonolie , afhængig af underlagets beskaffenhed.
Betongunderlag som lofter og vægge:	Smudsige underlag rengøres med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens og skylles godt med vand. Skader i betonen udbedres. Løs puds, sand eller rester fra cementslam og membranhærdere i overfladen skal fjernes mekanisk eller afvaskes med syre. Påfør 1-2 strøg TRESTJERNER Betonolie , afhængig af underlagets beskaffenhed.

Vedligeholdelse

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



Miljømærkning



Produktet er testet efter tre dage (RISE) i henhold til de testkrav, der er fastsat af BREEAM® NOR.

Green Building Standard

Det deklarerede produkt lever op til følgende krav:

- Emissionskravene til M1: Classification of Indoor Environment 2008 (LVI 05-10440, 2014)
- Kriterier for egenskaber i BASTA (2018:A2)
- Klasse B iht. Bedömningskriterier 6.0 for SundaHus (2013)

BREEAM® NOR (2012/2016): Hea 09/02: VOC indhold for One-pack performance coating (140 g/l) (EU Direktiv 2004/42/CE) og krav til emission (ISO 16000-serien).

BREEAM® NOR (2012/2016): Mat 1.3/01: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Scanox AS.

BREEAM® NOR (2012/2016): Mat 1.5/01: Dette Sikkerhedsdatablad bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4102523

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
Fax: +45 76 30 32 41
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.