

Jotafloor Non Slip Aggregate

产品描述

此品为分级二氧化硅聚集体，可在防滑涂层体系中使用。有粗、中、细三种粒度规格可供选择。适用于大气环境下许多涂装体系中的防滑材料。适用于任何类型的表面，取决于具体的涂装体系。

粒度大小：

Fine : 0.0 - 0.3 mm

Medium : 0.4 - 0.8 mm

Coarse : 0.6 - 1.4 mm

典型用途

推荐用于仓库、停车库、乳品店、工厂、实验室、飞机场、食品饮料厂和工作间，具有防滑性。施工过程中播撒在湿膜上。

产品数据

性能	测试/标准	描述
体积固体含量	ISO 3233	100 %

所列数据是基于工厂批量生产的产品，因颜色不同会有些许变化。

产品混合

单组分

其他信息

如需要Jotafloor Non Slip Aggregate可和Jotafloor Topcoat, Jotafloor Coating和Jotafloor SL Universal一起使用。（请咨询当地佐敦办事处因为每个产品的施工技术要求都不同）。

Jotafloor Non Slip Aggregate涂在第一道Jotafloor的湿涂层上直到整个表面被覆盖。可使用容器如滤网进行施工从而使其直接落到湿涂层上。

一旦第一道涂层变干，吸去或扫掉表面多余的Aggregate集料。集料如果干净的话可以再次利用。

涂刷Jotafloor的最后一道涂层以达到规定的膜厚。

典型的包装规格

重量

Jotafloor Non Slip Aggregate

25 kg

以上包装规格均是工厂批量生产的典型参考规格，由于各地法规不同，各地包装规格和容量会有不同。

储存

必须按照国家规定储存。储存环境应干燥、阴凉、通风条件好，远离热源和火源。包装容器必须保持密闭。小心处置。

23 °C时的保质期

Jotafloor Non Slip Aggregate

48 个月

在有些市场，为适应当地法律规定，标识的保质期可以缩短。以上是最短保质期，之后须经检测以确定质量是否合格。

注意事项

本产品仅供专业人员使用。施工人员和工人需要培训、有经验、有能力和设备根据佐敦的技术文件来正确的混合/搅拌和施涂油漆。施工人员和工人在使用本产品时需要使用适当的个人防护设备。本指导基于现有的产品知识提供。任何为适应现场情况所做的更改建议都需先得到负责的佐敦代表批准后方可使用。

健康和安全

请查看容器包装上的安全告示。在通风良好的条件下使用，避免吸入漆雾，避免皮肤接触，如不慎溅到皮肤上应立即用合适的清洁剂、肥皂和水冲洗。如不慎进入眼睛，应用水充分冲洗并立即就医诊治。

色差

当使用时，主要用作底漆或防污漆的产品在批次与批次间可能有轻微的颜色变化。同样，在暴露于阳光的气候条件下可能有褪色和粉化。

声明

本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品，这样产品的使用通常都是在我们控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规，产品可能会适当调整，我们保留不另外通知而修改说明书的权利。

用户应针对自身的需求及具体应用，咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。

不同语言的版本间如有任何不一致之处，以英语（英国）版为准。