

Jotun Fungicidal Wash

Loại

Một sản phẩm được sử dụng trong quá trình chuẩn bị bề mặt trước khi sơn và nó sẽ trở thành 1 lớp chống nấm mốc bên dưới màng sơn. Nó ngăn chặn nấm mốc và bào tử nấm mốc. Loại sơn này có hiệu quả chống lại các vi sinh vật bám trên bề mặt như vi khuẩn, nấm, mốc, tảo.

Đặc điểm và lợi ích

Chống tảo và chống nấm mốc - bảo vệ dài lâu khỏi sự phát triển của tảo, nấm mốc và các sinh vật khác trên bề mặt nhằm bảo đảm công trình luôn như mới.

Đề nghị sử dụng

Đây cũng là một chất làm sạch nấm mốc dùng cho sự chuẩn bị bề mặt tường và gỗ, dùng cho cả khu vực cno65i và ngoại thất của nhà ở, các khu thương mại, biệt thự,...

Chất nền vật sơn

Sử dụng trên bề mặt bê tông, hồ vữa, tường xây, gạch và các tấm vách ngăn mềm.

Lên bề mặt gỗ cứng và cho cả gỗ chế tạo sẵn (như ván khuôn và ván dăm)

Thông số sản phẩm

Kích cỡ đóng gói

Kích cỡ đóng gói mỗi nước có thể khác nhau tùy theo yêu cầu riêng.

Điểm bùng cháy

Cốc độ kín: 36°C (96,8°F)

Dữ liệu thi công

Ghi chú

Vận chuyển, sử dụng cẩn thận khuấy đều trước khi sử dụng

Phương pháp thi công

Thi công bằng cọ/chổi tay hay ru-lô/con lăn.

Điều kiện trong quá trình thi công sơn

Nhiệt độ bề mặt tối thiểu phải đạt 10 °C và ít nhất phải lớn hơn 3 °C so với điểm sương của không khí, nhiệt độ và độ ẩm tương đối được đo ở vùng lân cận bề mặt. Cần thông gió tốt khi sơn trong khu vực kín nhằm bảo đảm màng sơn khô thích đáng.

Định mức phủ cho mỗi lớp

Chất pha loãng

Nước ngọt sạch

Pha loãng

Khu vực bị ảnh hưởng nhẹ
1 phần Jotun Fungicidal Wash pha với 20 phần nước.

Khu vực bị ảnh hưởng nặng
1 phần Jotun Fungicidal Wash pha với 10 phần nước.

Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt cần sơn phải không bị hư hại, sạch, không có bụi, dầu mỡ và nhựa xi măng, v.v... Đối với bề mặt bản và bị phần hoá, cần thiết phải được tẩy sạch bằng cọ lông cứng.

Hệ sơn tiêu biểu

Ghi chú

Hướng dẫn sử dụng:

Các bước

1. Phun nước và cọ rửa bề mặt để tẩy sạch rong rêu, nấm mốc.
2. Pha trộn chất tẩy rửa nấm mốc Jotun Fungicidal Wash với nước theo tỉ lệ được khuyến cáo ở trên.
3. Sử dụng ru-lô/con lăn hay cọ/chổi sơn để thi công sơn cho toàn bộ bề mặt.
4. Cho phép bề mặt khô (khoảng 24 tiếng) trước khi thi công sơn.

Lưu trữ

Sản phẩm này cần được bảo quản theo qui định an toàn của mỗi quốc gia. Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, mát, kết hợp với thông gió tốt, cách xa nguồn nhiệt và thiết bị phát lửa. Thùng chứa sản phẩm phải được đậy kín. Vận chuyển cẩn thận.

Sức khỏe và an toàn

Xin tuân theo những lưu ý về an toàn và môi trường in trên thùng sơn.

Bảng thông số an toàn sản phẩm đã được phát hành.

Thông tin chi tiết về sức khỏe và an toàn khi sử dụng sản phẩm này được ghi rõ trong Bảng thông số an toàn sản phẩm.

Biện pháp sơ cấp cứu, tham khảo mục 4.

Đóng gói và lưu trữ, tham khảo mục 7.

Thông tin vận chuyển, tham khảo mục 14.

Thông tin qui định, tham khảo mục 15.

Trường hợp miễn trừ

Thông tin trong tài liệu này được đưa ra từ những kiến thức tốt nhất của Jotun, dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Những sản phẩm Jotun được xem như là bán thành phẩm cho tới khi được thi công tốt trên bề mặt cấu trúc cần bảo vệ. Tuy nhiên trong thực tế, sản phẩm có thể được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm kiểm soát của Jotun. Nên Jotun chỉ có thể đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. Sản phẩm có thể được thay đổi nhỏ để phù hợp với yêu cầu của nước sở tại. Jotun có quyền thay đổi những thông số đã đưa ra mà không cần thông báo.

Người sử dụng phải nên luôn tham khảo Jotun những hướng dẫn chuyên biệt cho sự phù hợp của sản phẩm này theo nhu cầu của mình và phương pháp thi công chuyên biệt.

Nếu có sự mâu thuẫn nào gây ra do vấn đề ngôn ngữ trong tài liệu này, thì tài liệu tiếng Anh (United Kingdom) sẽ được xem như là tài liệu chính thức.