

Jotacote Universal N10

Produktbeskrivelse

Dette er en to-komponent polyaminhærdende ren epoxy coating. High build produkt med højt tørstofindhold og resistent mod slitage. Fås med hærdere til standard og til hurtigtørrende egenskaber (QD – quick drying). Specialudviklet universal, around, helårs nybygningsmaling, hvor kort tørretid for håndtering kræves. Kan anvendes over og under vand som primer, mellemlag, slutlag eller som 1-lags system. Velegnet til forbehandlet aluminium, stål, galvaniseret stål, shopprimet stål og rustfri ståloverflader. Kan påføres ved temperaturer på under 0°C i overfladen.

Typisk anvendelse

Marine:

Udendørs og indendørs områder, inkl. udvendig skrog, overbygninger, dæk, lastrum og ballasttanke til vand. Produktet har stor fleksibilitet, der gør den specielt velegnet for temperaturudsving som man kan se for råolie, kemikalier og shuttle tankere. Godkendt til PSPC cross over test med an lang række shopprimers.

Godkendelser og certifikater

Certificeret iht. IMO Res.215(82) – PSPC Water Ballast Tanks
Certificeret iht. IMO Res.288(87) – PSPC Crude Oil Tanks

Materialet har følgende certificering, når det anvendes som en del af et godkendt system:
- Lav flammespredning iht. EU Direktivet for Marine Equipment. Godkendt iht. Del 5 og 2 i Annex 1 i IMO 2010 FTP Code, eller Del 5 og 2 i Annex 1 i IMO FTPC, når det er iht. IMO 2010 Code Ch. 8.

Kontakt din Jotun konsulent for yderligere detaljer.

Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.

Kulører

aluminium, aluminium rødtonet, sort, gulbrun, grå, rød, bronze

Produktdata

Egenskaber	Test/Standard	Beskrivelse	
Standard grade			
Tørstofindhold efter volumen	ISO 3233	72 ± 2 %	
Glansgrad (GU 60 °)	ISO 2813	mat (0-35)	
Flammepunkt	ISO 3679 Method 1	30 °C	
Densitet	beregnet	1.4 kg/l	
Region	Lovgivning	Test Standard	VOC Værdi
US	CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113	Beregnet	247 g/l
Hong Kong	Air Pollution Control (VOC) Regulation	Beregnet	247 g/l
EU	European Paint Directive 2004/42/CE	Beregnet	261 g/l
EU IED	Industrial Emission Directive 2010/75/EU	Beregnet	261 g/l

Korea	Korea Clean Air Conservation Act	KS M ISO 11890-1	272 g/l
China	GB 30981-2020 Limit of harmful substances of industrial protective coatings	GB/T 23985-2009 8.3	239 g/l

QD grade (hurtigtørrende; quick grade)

Tørstofindhold efter volumen	ISO 3233		72 ± 2 %
Flammepunkt	ISO 3679 Method 1		31 °C
Densitet	beregnet		1.4 kg/l

Region	Lovgivning	Test Standard	VOC Værdi
US	CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113	US EPA Method 24	262 g/l
Hong Kong	Air Pollution Control (VOC) Regulation	US EPA Method 24	262 g/l
EU	European Paint Directive 2004/42/CE	ISO 11890	263 g/l
Korea	Korea Clean Air Conservation Act	KS M ISO 11890-1	250 g/l
China	GB 30981-2020 Limit of harmful substances of industrial protective coatings	GB/T 23985-2009 8.3	210 g/l

De oplyste data er typiske for fabriksproducerede produkter og kan variere afhængig af farve.

Beskrivelse af glans: Iht. Jotun Performance Coatings' definition.

Filmtykkelse pr. lag

Typisk anbefalet rækkeevne iht. specifikation

Standard grade

Tørfilmstykkelser	75 - 300 µm
Vådfilmstykkelser	105 - 415 µm
Teoretisk rækkeevne	9.6 - 2.4 m ² /l

QD grade (hurtigtørrende; quick grade)

Tørfilmstykkelser	75 - 300 µm
Vådfilmstykkelser	105 - 415 µm
Teoretisk rækkeevne	9.6 - 2.4 m ² /l

Forbehandling

Samlet tabel over forbehandling

Underlag	Forbehandling	
	Minimum	Anbefalet
Stål	St 2 (ISO 8501-1)	Sa 2½ (ISO 8501-1)
Rustfri stål	Overfladen skal maskinslibes eller slibes manuelt med ikke-metallisk slibepapir eller på en bonded fibermaskine eller håndslibepapir for at give overfladen et ridsemønster.	Sandblæses for at få en overfladeprofil ved at bruge et ikke-metallisk slibemedie for at få en skarp og lige overfladeprofil.
Aluminium	Overfladen skal maskinslibes eller slibes manuelt med ikke-metallisk slibepapir eller på en bonded fibermaskine eller håndslibepapir for at give overfladen et ridsemønster.	Sandblæses for at få en overfladeprofil ved at bruge et ikke-metallisk slibemedie for at få en skarp og lige overfladeprofil.
Galvaniseret stål	Overfladen skal være ren og tør og fremstå med en ru og mat profil.	Sandblæses med anvendelse af ikke-metallisk slibemateriale efterlader en ren og ru overflade med et ensartet mønster.
Shopprimet stål	Tør, ren og intakt shopprimer.	Sweep blasted, alternativt blasted til Sa 2 (ISO 8501-1) af mindst 70% af overfladen.
Malede overflader	Ren, tør og ikke beskadiget kompatibel coating	Sa 2½ (ISO 8501-1)

Når den anbefalede forbehandling af underlaget er foretaget opnås optimal performance, inkl. vedhæftning, korrosiv beskyttelse samt modstandsdygtighed over for varme og kemikalier.

Påføring

Påføringsmetoder

Produktet kan påføres med

Sprøjte: Anvend airless spray.

Pensel: Anbefales til stripe coating og små områder. Vær omhyggelig med at få den specificerede tørfilmtykkelse.
For QD versionen, pensel anbefales ikke ved temperaturer over 15°C.

Rulle: Kan anvendes på små områder. Anbefales ikke til første primer lag. Vær omhyggelig med at få den specificerede tørfilmtykkelse.
For QD versionen, rullepåføring anbefales ikke ved temperaturer over 15°C.

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Jotacote Universal N10 Comp A 3 del(e)
Jotacote Universal N10 Comp B 1 del(e)

Jotacote Universal N10 Comp A 3 del(e)
Jotacote Universal N10 QD Comp B 1 del(e)

Fortynder/Rensevæske

Fortynder: Jotun Thinner No. 17

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse (inch/1000): 17-27
Dysetryk (minimum): 150 bar/2100 psi

Tørre- og hærdetid

Overfladetemperatur	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C	23 °C	40°C
Standard grade							
Berøringstør	26 h	14 h	10 h	6 h	5 h	2 h	1 h
Tør til at kunne gå på	72 h	34 h	24 h	14 h	10 h	5 h	2 h
Overmalingsinterval, min.	36 h	22 h	15 h	9 h	7 h	4 h	2 h
Tør/Udhærdet til vandmiljø	14 d	7 d	4 d	3 d	2 d	1 d	12 h
Tør/Udhærdet til brug			21 d	14 d	10 d	7 d	3 d
QD grade (hurtigtørrende; quick grade)							
Berøringstør	17 h	10 h	7 h	4 h	3 h	1 h	
Tør til at kunne gå på	40 h	25 h	20 h	10 h	7.5 h	3 h	
Overmalingsinterval, min.	26 h	17 h	10 h	7 h	5 h	2 h	
Tør/Udhærdet til vandmiljø	12 d	6 d	4 d	3 d	2 d	1 d	
Tør/Udhærdet til brug			21 d	14 d	10 d	7 d	

For information om max. interval for overmaling, venligst se Application Guide (AG) for dette produkt.

Tørre- og hærdetider er fastsat ud fra kontrollerede temperaturer og relativ fugtighed under 85% samt ved gennemsnittet af DFT range for produktet.

Overfladetør (berøring): Hvor tørt underlaget skal være for at et let tryk med en finger ikke efterlader et mærke eller en ujævnhed.

Tør til at kunne gå på: Minimumtid inden malingen kan tåle, at man går på den uden permanente mærker, aftryk eller andre fysiske skader.

Tør til overmaling, minimum: Den anbefalede korteste tid inden næste lag kan påføres.

Tør/Udhærdet til vandmiljø: Minimumtid inden malingen permanent kan sættes i saltvand.

Tør/Udhærdet til brug: Minimumtid inden malingen permanent kan tåle sit miljø/medie.

Induktionstid og Pot life

Malingtemperatur **23 °C**

Standard grade

Induktionstid 10 min
Pot life 1.5 h

QD grade (hurtigtørrende; quick grade)

Induktionstid 10 min
Pot life 1 h

Varmeresistens

	Temperatur	
	Løbende	Maksimal
Tør, atmosfærisk	120 °C	140 °C
Neddypet, havvand	60 °C	70 °C
Neddypet, råolie	80 °C	90 °C

Maks. temperatur - påvirkning 1 time maksimalt.

De oplyste temperaturer er gældende, hvor malingens beskyttende egenskaber bibeholdes. Malingens æstetiske egenskaber kan påvirkes ved disse temperaturer.

Bemærk at coatingen vil være modstandsdygtig overfor forskellige neddykningstemperaturer, afhængig af det specificerede kemikalie, og om neddykningen er konstant eller periodisk. Varmeresistens påvirkes af det komplette coating system. Hvis den bruges som en del af et system, skal det sikres, at alle coatings i systemet har samme varmeresistens.

Produkt kompatibilitet

Afhængig af hvad malingssystemet udsættes for, kan diverse primere og slutstrygninger bruges i kombination med dette produkt. Se de viste eksempler nedenfor. Venligst kontakt Jotun for en specifik anbefaling af malingssystem.

Tidligere coat: uorganisk zink silikat shopprimer, epoxy, zinkepoxy, zinksilikat

Efterfølgende coat: akryl, alkyd, epoxy, polyurethan, polysiloxan, vinylepoxy, epoxy mastic, vinylepoxy

Emballagestørrelse (typisk)

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
Jotacote Universal N10 Comp A	15	20
Jotacote Universal N10 Comp B	5	5
Jotacote Universal N10 QD Comp B	5	5

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelse og volumen forekommer på grund af lokale regler.

Opbevaring

Produktet skal lagres iht. nationale regler. Opbevar emballagen på et tørt, skyggefuldt, køligt og velventileret område og væk fra varme- og antændelseskilder. Emballagen skal holdes tæt lukket. Håndter med omhu.

Lagerholdbarhed v. 23°C

Jotacote Universal N10 Comp A	48 måned(er)
Jotacote Universal N10 Comp B	48 måned(er)
Jotacote Universal N10 QD Comp B	48 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Udvis forsigtighed

Produktet er udelukkende til professionelt brug. Påførere og operatører skal uddannes, være erfarne og have mulighed for og udstyr til at blande/omrøre og påføre malingen rigtigt og iht. Jotuns tekniske dokumentation. Påførere og operatører skal anvende passende, personligt værneudstyr, når dette produkt anvendes. Denne guideline er baseret på nuværende kendskab til produktet. Ethvert forslag, der afviger fra dette for at passe til forholdene på området, skal sendes til den ansvarlige Jotun repræsentant for godkendelse, inden arbejdet påbegyndes.

Helse og sikkerhed

Læg mærke til advarselsnoter, der vises på emballagen. Anvendes under godt ventilerede forhold. Inhalér ikke spraystøv. Undgå hudkontakt. Spild på huden skal straks fjernes med en egnet cleanser, sæbe og vand. Øjne skal skylles godt med vand og der skal søges læge omgående.

Kulørforskel

Produkter, der primært tænkes anvendt som primære eller antifoulings, kan have mindre farveforskelle fra batch til batch. Denne type produkter og epoxybaserede produkter kan ved anvendelse som topstrøg kridte ved eksponering for sollys og vejrlig.

Bevarelse af farve og glans på topstrøg/finish coats kan variere afhængig af farve, eksponering til miljøet som fx temperatur, UV intensitet, påføringskvalitet og generisk malingstype. Kontakt din lokale Jotun konsulent for yderligere information.

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.